

# Produktdatablad

## Flügger Facade Universal



### Produktegenskaper

Værbestandig, allsidig fasademaling for mur og betong. Gir et jevnt, helmatt, kalket utseende.

Overflaten er værbestandig og beskytter mot vanninntrengning (slagregn).

Samtidig er malingen diffusjonsåpen slik at vanddamp innenfra slipper ut.

Dette gjør Flügger Facade Universal til det beste alternativ på malte, kalkede, lett porøse og dårlig avbundet fasade.

Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.

OBS! Maling som er brukket har angitt dekkevne på oblat.

- Jevnt, matt og kalket utseende
- Allsidig. Velegnet også på porøse underlag
- Meget diffusjonsåpen

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirkksomhet.

### Produktanvendelse

Benyttes utendørs på mineralske fasader som puss, betong, kalksandsten samt kalkede eller tidligere malte fasader (også sementpulvermalt). Også velegnet på ubehandlede fasader.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, samt uten særlig avsmitting.

Nypussede, ubehandlede flater skal ha blitt hvit-tørre før behandling.

OBS: Nye sementbaserte puds eller reparerte overflater må tørke i minst 4 uker før malebehandling med Flügger Facade Universal.

Evt. løstsittende kalk eller maling fjernes. Rengjør med Flügger Facade Clean. Mugg- og soppvekst fjernes med Flügger Facade Anti-green.

Hull skrapes rene og sparkles med Repafiller Ute. Flekk over med Flügger Facade Primer.

Smittende eller sugende underlag grunnes med Flügger Facade Primer.

Malingen påføres i 1-2 strøk med kost, rulle eller sprøyte. Første strøk kan evt. tynnes 10% med vann.

OBS! Eldre bygninger oppført i ren kalkmørtel bør kun kalkes eller behandles med silikatmaling.

### Rengjøring og vedlikehold.

Kontroller fasaden jevnlig. Fjern mugg- og soppvekst med Flügger Facade Anti-green. Vedlikehold utføres etter behov.

### God praksis

Unngå å male i vind og direkte solskinn.

### Tekniske data

Type:	Oljeemulsjonsmaling
Egenvekt:	1,39 kg/liter
Glans:	Ca. 2, helmatt
Tørrstoff:	Vekt %: 55 Vol %: 37
Forbruk:	8-1 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling
Påføringstemperatur:	Min. påføringstemperatur under påføring, tørking og herding: +10°C Maks. luftfuktighet 80% RF
Tørketid ved 20°C/60% RF:	Berøringstørr: 1 time Gjenbehandlingstørr: 24 timer.
Tetthet:	Gjennomherdet: Flere døgn Vanddamp: Sd = 0.12 m. tilsvarende klasse 1 i henhold til EN 7783-2
Fortynning:	Vann
Rengjøring av verktøy:	Vann og såpe
Opbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket
Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.	
Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på <a href="http://www.flugger.no">www.flugger.no</a>	
Miljøopplysninger: Se sikkerhetsdatabladet	
Kontakt: <a href="mailto:produktstøportno@flugger.com">produktstøportno@flugger.com</a> tlf. +47 23 30 21 95.	

