

NOBB MELLOMGRUPPE 0512: LISTVERK EIK – ANNET HARDTRE

Nobb Undergruppe:	0512250
Nobb Undergruppe:	Glattkant Eik
Nobb Modulnummer:	21685565

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger profiler og mål.
Det finnes forøvrig et stort antall profiltyper på markedet som ikke er angitt i standarden. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm.

Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %.

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger også kvalitetskrav til listverk av furu. Forøvrig gjelder også NS 3180 "Generelle krav til høvellast".

Kvistantall: På 1,5 meters lengde maksimalt 5 kvister + perlekvist.

Størrelse: Maksimalt 1/3 av bredden. All kvist skal være fast.

Det tillates i ubetydelig grad tennar, tyri, blåved, margstriper, vindskjevhet, opprevet ved. Imidlertid tillates det ikke løskvist, barkringkvist, råtekvist, kvaelommer større enn 1x25 mm, barkflak, råte, brent, værgrått, barkbrunt, insektskader, sprekk, kuing, vankant, skurflate, skjemmende høvlingsutslag, skjemmende kutterslag.

Bruksområde

En glattekantlist benyttes til å dekke over horisontale og vertikale skjøter, i tillegg til utforing ved nivåforskjeller mellom for eksempel karm og kledning.

Tresorter

Eik.

Overflatebehandling

Glattekantlist leveres ulakkert, men kan også leveres ferdig lakkert.

Tilbehørsprodukter

Alle artikkelnumre er Barkeviks Nobb numre. Det vises ikke alle Nobb numre, men ett for hver profil. Det vises profiler som er standard lagervare. Det kan finnes andre profiler som ikke vises her.



Glattekant
23050107

NOBB MELLOMGRUPPE 0512: LISTVERK EIK – ANNET HARDTRE

Nobb Undergruppe:	0512250
Nobb Undergruppe:	Glattkant Eik
Nobb Modulnummer:	21685565

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes. Alle profiler finnes ikke nødvendigvis i alle dimensjoner.

Glattkant	Glattkant	Glattkant
06 x021 mm	15 x140 mm	21 x120 mm
09 x021 mm	15 x195 mm	21 x140 mm
15 x045 mm	21 x021 mm	21 x170 mm
15 x070 mm	21 x045 mm	21 x195 mm
15 x095 mm	21 x070 mm	28 x045 mm
15 x120 mm	21 x095 mm	28 x095 mm

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov:

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

NS 3420-kode for utførelse

Q72.84 Firkantlist.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggdetaljer

743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

Øvrige henvisninger

Ubehandlet listverk av furu vil over tid gulne. Ved overflatebehandling vil man ved tørking få fiberreisning. Det er viktig at man først stryker over listene med en fuktig svamp og deretter pusser overflaten lett med et fint sandpapir eller pussesvamp før listene beises eller males. Bruk el. forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

Transport og lagring

Generelle krav til høvellast: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et u-oppvarmet trelastlager, eller på en u-oppvarmet byggeplass. Lagres listverk i et solrikt rom, bør den tildekkes for å unngå mørkning der sola kommer til.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

NOBB MELLOMGRUPPE 0512: LISTVERK EIK – ANNET HARDTRE

Nobb Undergruppe:	0512250
Nobb Undergruppe:	Glattkant Eik
Nobb Modulnummer:	21685565

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kravene er gitt i NS 3180 "Generelle krav til høvellast", og i NS 3187 "Innvendig listverk av tre" som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Barkevik Bruk AS
Organisasjons nr.	NO 933 667 901 MVA
Adresse	Sønsebergveien 2
Postnr. og poststed	3295 Helgeroa
Telefon	33 18 92 90
Telefaks	33 18 92 97
E-post	post@barkevik.no
Internettadresse	www.barkevik.no