



# PRO Byggskum

Helårs fugeskum som kan brukes ned mot -10 °C



- Tetter
- Fyller
- Isolerer
- Monterer
- Overmalbar
- Hefter til de aller fleste materialer, også fuktige
- Motstandsdyktig mot vann, varme, kulde, aldring, etc.

## BESKRIVELSE:

PRO Byggskum er et en-komponent polyurethan fugeskum for pistol. PRO Byggskum er utviklet for bruk hele året, også ved minusgrader og lav luftfuktighet. PRO Byggskum herder ved hjelp av fuktigheten i luften og danner et stivt og porøst materiale. PRO Byggskum har svært god heft til de aller fleste materialer unntatt PTFE (Teflon). Herdet PRO Byggskum har både isolerende og støydempende egenskaper.

## BRUKSOMRÅDER:

- Montering av dører, vinduer, karmen, etc.
- Isolering og festing av rør
- Tetting av hull, sprekker, tomrom og gjennomføringer
- Festing av veggplater og fliser
- Thermisk isolering

## BRUKSANVISNING:


1. Arbeidstemperatur -10 °C til +30 °C.
2. Rist boksen før bruk. Boksen brukes opp ned. Løsne reguleringskruen på pistolen og press triggeren.
3. Best resultat oppnås ved å fukte overflaten på forhånd.
4. Overflaten bør være ren og fri for smuss, skitt, olje, grease, osv. ►

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Basis	Polyurethan
Densitet	20-25 kg/m <sup>3</sup>
Danner hinne etter	10-18 min (RH 50 %)
Full herding etter	< 10 timer
Deformasjon	< 7 %
Trykkfasthet	> 5 N/cm <sup>2</sup>
Strekfasthet	> 11 N/cm <sup>2</sup>
Brannklasse	B3 (DIN 4102)
Isoleringsevne	33 mW/mK
Lydisoleringsevne	< 58dB
Flammepunkt skum	+400 °C
Volum krymping etter ekspansjon	< 30%
Arbeidstemperatur	-10 °C til +30 °C
Temperaturmotstand	-50 °C til +90 °C (langvarig) -65 °C til +130 °C (kort tid)
Værbestandighet	Motstandsdyktig mot fuktighet og vann, men ikke UV-stråler
Volum fra boks lagret romtemperatur	+20 °C = ca 40 liter +10 °C = ca 35 liter 0 °C = ca 30 liter
Holdbarhetstid	12 mnd, uåpnet boks
Lagres og transporteres	Stående, tørt og kjølig

Vi gjør vedlikehold enklere...

18.06.15 © Relekt AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1J, 0658 OSLO  
Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO  
Telefon: 22 66 04 00 • E-post: salg@relekt.no  
www.relekt.no





# PRO Byggskum

Helårs fugeskum som kan brukes ned mot -10 °C

5. Fyll 3/4 av fugen, slik at det er plass for ekspansjon.
6. Dører, vinduer og karmen må forsterkes før påføring av skum. Overskytende skum kan fjernes etter 12-14 timer.
7. Mengde skum kan reguleres ved hjelp av reguleringskruen og triggeren på pistolen. Maks bredde på fuge er ca 6 cm.
8. Rengjør evt. pistolen med PRO Rens etter bruk.
9. Ved skifte av boks, skru reguleringskruen med klokken til den stopper. Skru boksen forsiktig av og erstatt den med en ny umiddelbart.
10. Frossen boks varmes innedørs 1 døgn, eller i varmtvann i 4 timer. Uherdet skum fjernes med PRO Rens eller Aceton. Herdet skum fjernes mekanisk.

VARENUMMER	FORPAKNING
N988725	750 ml aerosol med gjenger som passer til alle typer PU pistoler (unntatt Hiltis eget system)
N60501	500 ml aerosol
N988726	PRO Rens
N988727	PRO Pistol



*Vi gjør vedlikehold enklere...*

18.06.15 © Relekt AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1J, 0658 OSLO  
 Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO  
 Telefon: 22 66 04 00 • E-post: salg@relekt.no  
 www.relekt.no



AUTOBRANSJENS  
 LEVERANDØRFORENING