



**EPX-V Primer er en matt, hurtigtørkende vannfortynnbar 2 komponent epoxyprimer. Benyttes som grunning på gamle og nye ubehandlede betonggulv innendørs, som heftgrunn på keramisk underlag, samt tidligere epoxymalte flater som skal ferdigmalles med EPX-V Gulvmaling. EPX-V Primer har ubetydelig lukt ved påføring og herding. Den kan benyttes på vanlige maling uten risiko for fiberreisning. Takket være den korte tørketiden kan priming og ferdigmaling gjøre samme dag. Kontroller fuktigheten i underlaget med en fuktmåler eller plastfolie.**

#### SÅNN GJØR DU

**FORBEHANDLING** Nye Betonggulv: Bør være en måned gamle, overflatetørre og fettfrie, uten støv og løse partikler. Sementhud fjernes med maskinsliping, fres eller saltsyre.

**TIDLIGERE MALTE FLATER:** Den gamle malingen skal sitte godt til underlaget. Fett, olje og andre forurensninger fjernes. Blanke flater mattslipes.

**BLANDNING:** 3 deler EPX-V Primer Komp A blandes med 1 del EPX-V Primer Komp B. Tilsett 20% vann. OBS! Bruk hele spannet. Bland Komp A + B med en saktegående drill i ca. 2 min. Feil blandingsforhold kan gi dårlig herding.

**PÅFØRING:** Mal en eller to ganger avhengig av underlagets beskaffenhet. Verktøyet bør være engangsverktøy fordi da lavmolekylær epoxy er allergifremkallende før herding. Rengjøring av verktøy kan innebære hudkontakt, hvilet skal unngås.

**BRUKSTID (POT-LIFE):** Blandingen skal forbrukes innen 1 time ved +23°C, deretter kan ikke blandingen brukes. Under maling og herding bør gulvets overflate-temperatur være lavere enn +10°C. Ved lavere temperaturer forlenges tørketiden.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	epoxi-harts
FORTYNNING	förtunnas med 20% vatten
PÅFØRING	pensel eller rulle
VERKTØY RENGJØRES MED	verktøyet bør vara av engångstyp och kastas efter applicering
GLANS	matt
FORBRUK	ca 7-10 m <sup>2</sup> /liter
MALINGSTEMPERATUR	mellan +10°C till ca +25°C ytttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter 2 tim. vid lägre temperatur förlängs torktiden kraftigt
VOC	gränsvärde (Kat A/J):140g/l (2010)Produktens VOC:<140g/l

#### TÅLER IKKE FROST

#### VIKTIG

For mer informasjon, les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

Unngå maling hvis gulvet har en lavere temperatur enn +10°C.

#### NÅR DU HAR MALT FERDIG

Flytende rester og rengjøringsveske utgjør farlig avfall og må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.