

Temaprime EUR

BESKRIVNING

Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.

PRODUKTEGENSKAPER

Används som grundfärg i alkydsystem för stålytor.

- Idealisk för maskinverkstäder och målerier med snabb produktionscykel.
- Kan även användas som enda skikt på stålytor inomhus i torra lokaler.

Rekommenderat användningsområde

Rekommenderas för stålstommar, jordbruksmaskiner och annan maskinutrustning.

TEKNISKA DATA

Kulörurval

Rödbrun (TVT 4000), grå (TVT 4001). TEMASPEED nyansering.

Glans

Matt (5/RT-klassificering)

Teoretisk sträckförmåga

	Filmtjocklek		Teoretisk sträckförmåga
	våt	torr	
appliceringsintervall	80 - 120 µm	40 - 60 µm	12,7 - 8,5 m ² /l
normal	100 µm	50 µm	10,6 m ² /l

Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

Torrfilmtjocklek 50 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Dammtorr	40 min	20 min	10 min
Klibbfri	1½ h	40 min	30 min
Övermålningsbar	1½ h	40 min	30 min

Tork- och övermålningstider beror på skiktjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.

Volymtorrhalt

51 ± 2 volym-%. (ISO 3233)

70 ± 2 vikt-%

Densitet

1,3 g/cm³.

Produktkod

186-serie

Temaprime EUR

ANVÄNDNING

Appliceringsförhållanden	Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över dagpunkten.
Förberedelser	Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4). Stålytor: Blästra stålytorna rena till minst Sa 2. När endast små skador skall repareras är rengöring genom stålborstning eller slipning till St 2 tillräckligt. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen. Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming	TEMAPRIME EUR.
Täckfärg	TEMALAC, FONTECRYL och FONTELAC.
Applicing	Sprutmålning eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 0-25 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning	Förtunning 1006 eller förtunning 1067.
Rengöring av arbetsredskap	Förtunning 1006.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde	Mängden flyktiga organiska komponenter 440 g/liter färg. VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 495 g/liter färg

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

Säkerhetsdatablad
basprodukt

 [TEMAPRIME EUR - se-swe](#)

Säkerhetsdatablad
Förtunning

 [Förtunning 0061006](#)

Tillbaka

Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produkt databladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.

Temaprime EUR