

# Metall Grund & Täck



*Rostskydd och täckfärg i ett  
Stoppar påbörjad rost och förhindrar nybildning  
God täckförmåga*

Måla om utomhusräcket och motverka rost på köpet. Metall Grund & Täck är en blank alkydbaserad färg som fungerar både som rostskyddsgrund och täckfärg. Färgen har förmåga att stoppa upp påbörjad rost och förhindra ny rostbildning. Måla färgen på järn- och stålmaterial såsom grindar, räcken eller stuprör. Metall Grund & Täck kommer göra dina utomhusdetaljer fina och fräscha under en längre tid.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG  
8 - 9 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvblank

VERKTYG  
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 6 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

BINDEMEDEL  
Alkyd

VOC  
Gränsvärde (Kat A/i): 500 g/l (2010). Produktens VOC < 500 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt

## Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Beckers Utomhustvätt och skölj försiktigt, avfetta oljiga ytor om det behövs. Skrapa, slipa och borsta bort rost och lös färg. Slipa blanka och hårda lackytor matt.

Fläckgrunda metallrena partier med Metall Grund & Täck. På ytor i mycket frätande miljö rekommenderas grundning med Primex Rostskyddsgrund.

## Måla

Stryk 1-2 gånger med Metall Grund & Täck med tork emellan.

## När du målat klart (lösningsmedel)

Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande som farligt avfall.

## Skötselråd

Rengöring vid behov, minst en månad efter målning:  
Rengör ytan varsamt med ett neutralt (pH 6-8) diskmedel och en mjuk tvättduk. Hårt nedsmutsade ytor rengörs med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel (pH 8-10) och en tvättduk. Skölj ytan försiktigt.

Under de närmsta veckorna efter målning ska den behandlade ytan hanteras med försiktighet då produkten under normala förhållanden uppnår sin slutgiltiga hårdhet och slitstyrka efter ca en månad. Rengör den målade ytan varsamt med en mjuk tvättduk om ytan behöver tvättas under den här tidsperioden.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

## Viktigt

Rör vid behov om färgen före användning.

Underlaget skall vara torrt vid målning. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 3 timmar från målningens avslutande.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.