



SZCZECIN, 27.05.2020

INFORMASJON OM RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV belegg på treoverflater beskyttet av produkter: AKVI TOP DS. 25, ULTRA PRO og AKVILAC CE 25 lakk.

For rengjøring og pleie av vannbårne belegg på trefater, bruk tørt eller lett fuktet vann med såpe (eller en vaskemiddelløsning, for eksempel oppvaskmiddel), en myk bomulls- eller mikrofiberklut.

Ikke bruk altfor gjennomvåt rengjøringskluter med vann eller andre rengjøringsmidler, selv med den hensikt å tørke tørt etterpå.

Syrer og rengjøringsmidler som inneholder syrer (inkludert naturlige), må ikke brukes, inkludert scene pastaer, poleringspastaer, fett, kjemiske løsningsmidler, klorforbindelser, ammoniakk og andre aggressive kjemiske midler.

Matt overflater, for å opprettholde sin visuelle effekt, bør ikke behandles med stoffer som inneholder voks, som bevarer melker, selv om de er beregnet på lakkerte overflater. Under rutinemessig vedlikehold, unngå intens tørking med en tørkeklut og pleie-til-punkt på grunn av risikoen for å skinne.

TIKKURILA POLSKA
Spółka Akcyjna
39-200 Debica, ul. Ignacego Mościckiego 23
NIP 872-000-30-48, REGON 850308932
Biuro w Szczecinie:
ul. Storrady Świętosławy 1A, 71-602 Szczecin

TIKKURILA POLSKA S.A.
UL.MOSCICKIEGO 23, 39-200 DEBICA,
TEL. +48 14 690 56 00, FAX +48 14 680 56 01
NIP 872-000-30-48, REGON 850308932, KRS 000003361, BDO 000007873
WWW.TIKKURILA.COM