

Beckers



Fönsterkitt

Produkttype:


Fönsterkitt er et elastisk kitt basert på vegetabiliske oljer.

Bruksområder:

Fönsterkitt er beregnet på ny- og omkitting utendørs og mellom vinduer og andre glassede gjenstander som altandører osv.

Spesielle egenskaper:

Fönsterkitt har en smidig konsistens med gode arbeidsegenskaper ved påføring med f.eks. kittkniv. Kan normalt overmales allerede etter 24 timer.



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel:	Vegetabilisk olje.	Rengjøring av verktøy:	Alifatnafta eller Penselvätt.
Løsningsmiddel:	White sprit.	Overmalingsbar:	Etter ca. 24 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.
Tynner:	Kokt linolje eller evt. white spirit.	Fargeutvalg:	Hvit og brun.
Materialforbruk:	Ca. 10 meter kittfals/kg.	Brannfareklasse:	Ikke brannfarlig vare.
Verktøy:	Kittkniv eller stålsparkel.		

Fönsterkitt

BRUKSANVISNING

Ved omkitting skal løst eller sprukket kitt skrapes bort. Eventuelt porøst treverk skal slipes bort. Tørk av overflatene grundig. Grunn rent treverk med Beckers Grundolja. Stryk deretter hele kittfalsen (der hvor det ikke finnes gammel kitt) med Trägrund. På grunnoljen bør Trägrund påføres innen 30 minutter eller «vått-i-vått». La grunnstrøket tørke ca. 24 timer før kitting. Som et alternativ til ovennevnte system, kan man stryke 1 strøk med Expolin Utegrund. La tørke minst 24 timer før kitting. På vinduer som er beiset eller som skal beises, bør kittfalsen grunnes med Grundolja og deretter med Lasyr i ønsket farge. La tørke ca. 24 timer.

Kitting

Påfør kittet med en kittkniv eller stålsparkel. Arbeidet underlettes dersom verktøyet innimellom dyppes i såpevann. Til kittpatron benyttes en spesiell pistol. Skjær av spissen i ca. 45 graders vinkel i ønsket diameter. Etter ca. 24 timers tørketid kan påført kitt overmales alternativt beises samtidig med øvrige overflater. Mal ca. 1 mm inn glassoverflaten slik at overgangen mellom glass og kitt dekkes av maling/beis. Beis dekker ikke kittet. Dersom vinduene skal være brunbeiset, kan man velge brunt Fönsterkitt.

Tips

Verktøy rengjøres med alifatnafta eller Penseltvätt. Benytt gjerne kittpatron med pistol for å underlette arbeidet betydelig. Kitting er enklere å utføre når det er varmt. Dersom Fönsterkitt har blitt tykt eller er vanskelig å arbeide med på grunn av lav temperatur, kan det varmes i vannbad til passende konsistens. Fönsterkitt blir med tiden noe sprø, men er mer aldringssikkert enn tradisjonelle linoljekitt.