



EPX-V Primer Komp B. Denne herderforpakning er beregnet for blanding i EPX-V Primer Komp A.

SÅNN GJØR DU

BLANDNING: 1 del EPX-V Primer Komp B blandes med 3 deler EPX-V Primer Komp A

Les bruksanvisning på EPX-V Primer Komp A.

EPOXYPRODUKT AT 3376

Der henvises til Arbejdstilsynets vejledning om foranstaltninger ved primær udsættelse for epoxyhar-pikser og isocyanater.

VIKTIG

For mer informasjon, les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

Unngå maling hvis gulvet har en lavere temperatur enn +10°C.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Flytende rester og rengjøringsveske utgjør farlig avfall og må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøyte rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	epoxi-aminaddukt
FORTYNNING	förtunnas med 20% vatten
PÅFØRING	pensel eller rulle
VERKTØY RENGJØRES MED	verktøyet bør vara av engångstyp och kastas efter applicering
GLANS	matt
FORBRUK	ca 7-10 m²/liter
MALINGSTEMPERATUR	mellan +10°C till ca +25°C ytttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	övermålningsbar efter 2 tim. vid
RELATIV LUFTFUKTIGHET	lägre temperatur förlängs torktiden kraftigt
VOC	gränsvärde (Kat A/j):140g/l (2010)Produktens VOC:<140g/l

TÅLER IKKE FROST

2014-01-03
 För aktuell uppdatering:
www.beckers.no

