

# Produktdatablad

## Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer

### Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende alkydoljeprimer som effektivt beskytter underlager mot rust.

Trenger godt inn i porøse underlag, og er derfor velegnet til håndavrenset jern. Er meget velegnet i yttersesongen hvor det ofte er lave temperaturer og høy luftfuktighet - tidlig vår og høst - da løsemiddelbaserte produkter tørker hurtigere enn vanntynnbare produkter.

### Anvendelse

Benyttes ute og inn som rusthindrende grunnmaling på jern, stål og fabrikkslakkerte metallplater.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, samt fritt for smuss, fett og olje. Ved vedlikehold avrenses løs maling, glødeskall og rust til fast og bæredyktig bunn ved hjelp av skraping, sliping eller stålborsting (ST 2 iht.

ISO 8501). Påfør Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer på avrensede områder umiddelbart etter avrensing.

Rengjør med Flügger Metal Pro Cleaner. Evt. begroning fjernes med Flügger Facade Anti-green. Bruk evt. høytrykkspyler. Etter å ha vasket er det viktig å etterskylle rikelig med rent vann.

Blanke og malte flater mattslipes.

Rør grundig om før bruk. Påfør 2 strøk med pensel eller sprøyte samme dag som det er avrenset. Bruk alltid pensel til første strøk på håndavrenset underlag for å sikre best mulig vedheft. Påfør løsemiddelbasert eller vanntynnbar finishmaling innen 2 uker, for å gjøre beskyttelsen optimal. Påfør to strøk primer og to strøk finishmaling for beste resultat.

### God praksis

Det er viktig å overholde gjenbehandlingstidene for å få best mulig effekt.

Vær nøye med avrensing og sliping. Kontroller at forbruket stemmer i praksis slik at man påfører anbefalt lagtykkelse- for optimal beskyttelse.

Se ellers informasjon på etikett samt behandlingsanvisning på

[www.flugger.no](http://www.flugger.no)

### Tekniske data

Type:	Alkydoljeprimer, rusthindrende - basert på sinkfosfat.
Egenvekt:	1,3 kg/liter
Tørrstoff:	Vekt %: ca. 79      Vol %: ca.55
Forbruk:	8-12 m <sup>2</sup> pr liter og behandling. Gir ca. 100 my våtfilms lagtykkelse, og ca. 55 µm tørrfilms lagtykkelse pr. behandling.
Påføringstemperatur:	Min. arbeidstemperatur under tørking og herding: +5°C. Relativ luftfuktighet 80% RF.
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr:                      ½ time Gjenbehandlingstørr: 1 time Gjennomherdet:              Flere døgn
Fortynning:	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy:	White spirit
Oppbevaring:	Kjølig og tett lukket.

Miljø og sikkerhet: Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i white spirit. Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon. Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Nøkkel: RUST PRI                      Januar 2013, erstatter april 2011

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på [www.flugger.no](http://www.flugger.no)

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: [produktsupportno@flugger.com](mailto:produktsupportno@flugger.com) tlf. +47 23 30 21 95.