

Dekso 20 H2O

Dekso er Premium-produkter med spesielle egenskaper som kombinerer funksjon og estetikk med kompromissløs kvalitet.

Produktbeskrivelse

Halvmatt 100 % akryl veggmaling, ekstra dekkevne. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav, og spesielle estetiske krav som ofte utsettes for smuss og slitasje.

- Fuktbestandig
- Høy finish
- Ekstra robust overflate



Bemerkninger

Dekso 20 H2O - Råhvitt - 3 L
EAN13: 5701573308047



Dekso 20 H2O - Råhvitt - 10 L
EAN13: 5701573308054



Produktanvendelse

Kjøkken, vaske- og toalettrom, virksomhetslokaler, institusjoner, klinikk, sykehus, lett industrilokaler, trappeoppganger og trapperom. Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåte

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og krittmaterialer med Fluren 37.
Vannskjolder, nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Grunnmaling utføres med Combi Primer eller Spesial Grunn.
Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte.
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen.
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning.
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater.
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialtemperatur for sprøytemaling, min. 12 °C.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Halvmatt sterk overflate.

Dempet jevn struktur med tydelig glans.

Fuktbestandig og smussavvisende.

Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med rengjøringsmiddel uten slipemidler < pH 9, vann, børste, klut og

Chat

høytrykksrengjøring (maks. 80 bar, min. 30 cm avstand, vanntemperatur maks 30°C).

Sterke spesielt mørke nyanser er mer delikat enn lyse ved slitasje og berøring.

Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.

Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Tekniske data

Produkt type	100 % akrylmaling
Glans	20, Halvmatt
Densitet (kg / liter)	1,28
Vekt %	53
Vol %	39
(m²/l) Ordinær rekkeevne	8
Arbeidstemperatur	Min. +10°C
Fuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr (Timer):	1
Gjenbehandlingstørr (Timer):	4
Gjennomherdet (Dager):	28
Emisjon Jf. ISO 16000-9:2011	10 < 10 µg/m ² h etter 28 døgn
Vaskbarhet	Class 1
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy	Vann

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.:

Versjon

oktober 2020