

Fugemørtel

PRODUKTBESKRIVELSE

Skiferfug er en spesialmørtel til fuging av skifer og limtegl på gulv og vegg.

Skiferfug består av sement, gradert tilslag, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen skal kun blandes med vann.

BRUKSOMRÅDE

Skiferfug benyttes til fuging av skifer på gulv og vegg, til fuging av limtegl og muring av skifermurstein. Benyttes både innendørs og utendørs.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Fugene skal rengjøres for støv, fett og løse partikler og fuktes med rent vann før fuging.

Blanding

Hell pulveret i en bøtte med vann.

Ca. 2,5 liter vann pr. sekk á 20 kg gir jordfuktig konsistens.

Ca. 3,5 liter vann pr. sekk á 20 kg gir tungtflytende konsistens.

Blandes med drill og visp i ca. 5 min. til en homogen masse er oppnådd. Større mengder med tvangsblender. For jevn farge er det viktig å bruke lik vannmengde og blandetid.

Fuging

Fyll fugene med gumminal, fugeskje eller fugebrett og komprimer godt. Glattes til slutt til en jevn og fin overflate. Fjern overflødig masse. **Skiferfug** må benyttes innen 2 timer etter blanding. Åpentid er ca. 30 min. Underlagets og luftens temperatur skal være over +5°C.

Bearbeiding

Overskytende jordfuktig fugemasse kastes vekk med en myk kost, mens tungtflytende masse vaskes vekk med vann og svamp (denne operasjonen krever fagfolk). Fugene bør fuktes / ettervannes ett døgn for å få best mulig sluttresultat.

Herdetid

Fugene kan gås på etter ca. 24 timer, og belastes fullt etter ca. 7 døgn.

Produsent:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com

RENGJØRING

Skiferfug kan skylles av hender og verktøy med vann før den har størknet.

FORBRUK

1 sekk á 20 kg gir ca. 10 liter ferdig mørtel. Forbruk pr. m² er avhengig av fugens bredde, dybde og størrelsen på skiferhellene, og varierer mellom 2,0 - 7,0 kg.

LAGRING

12 måneder hvis oppbevart tørt og frostfritt ved temperatur mellom +5°C og +20°C. For ytterligere informasjon henvises til teknisk datablad og sikkerhetsdatablad.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.mapei.com

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

**N.B! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK**



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktspesifikasjoner

Spesifikk vekt (g/cm³) ferdigblandet:

ca. 1,9 – 2,0

Brukstemperatur:

fra +5°C til +25°C

Brukstid:

ca. 2 timer

Klar for lett gangtrafikk:

ca. 24 timer

Full belastning etter:

ca. 7 døgn

Trykkfasthet (N/mm²) etter 28 døgn:

ca. 25