

Mapetard SS

Overflateretarder for frilegging av støpeskjøter



BESKRIVELSE

Mapetard SS er en vannbasert retarder som benyttes til frilegging av støpeskjøter.

Mapetard SS består av retarderende midler og hvitt fargestoff. Å påføre **Mapetard SS** under eller etter støpearbeidet, innen betongen har størknet, er en rasjonell, effektiv og tidsbesparende metode for preparering av støpeskjøter. **Mapetard SS** er ut fra miljøhensyn det beste alternativet ved frilegging av horisontale støpeskjøter, siden vann er det eneste løsningsmiddelet i produktet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapetard SS hindrer det ytterste sjiktet av betongen i å herdne.

Mapetard SS vil i kontakt med fersk betong bli oppløst i betongmassen i et sjikt på 5 - 15 mm, avhengig av påført mengde. Dette sjiktet vil da ikke være avbundet når resten av betongen er herdnet. Man kan derfor vaske vekk mørtelen og oppnå at tilslaget frilegges

BRUKSANVISNING

Ved åpne støpeskjøter påføres den ferske overflaten **Mapetard SS** umiddelbart etter at støpearbeidet er avsluttet. Påføring kan skje med spøyting eller med kost. Formoljesprøyte er egnet for produktet. Tykkelsen på det påførte laget skal normalt være som en lakk.

Mapetard SS er tilsatt hvitt fargestoff slik at man lett skal kunne se hvor tykt man påfører, og at man påfører

jevnt over hele overflaten.

Resultatet etter spyling med vann er en ren og ru overflate. Tilslaget blir delvis frilagt slik at man oppnår god fortanning ved videre påstøp. Normalt forbruk er ca 0,1 kg/m².

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Mapetard SS må rystes eller omrøres før bruk. Står produktet i åpen emballasje vil det tørke ut i løpet av kort tid.

EMBALLASJE

Mapetard SS leveres i 25 liters kanner.

LAGRING

Produktet må oppbevares ved temperaturer mellom +8°C og +35°C. I lukket emballasje bevarer produktet sine egenskaper i minst 12 måneder. Forsiktig omrøring før bruk anbefales. Hvis produktet utsettes for direkte sollys, kan det føre til variasjoner i fargetonen uten at dette påvirker egenskapene til produktet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

Mapetard SS er ikke merkepliktig etter dagens regelverk når det gjelder tilsetningsstoffer. Det er likevel å anbefale at man benytter hansker, vernebriller og å ta vanlige forholdsregler som gjelder for håndtering av kjemikalier.

For ytterligere og fullstendig informasjon vedrørende sikker håndtering av vårt produkt, vennligst se sikkerhetsdatabladet som du finner på www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på www.mapei.no

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTBESKRIVELSE

Form:	væske
Farge:	hvit
Viskositet:	lettflytende
Tørrestoffinnhold, %:	23,0 ± 1,1
Spesifikk vekt, g/cm ³ :	1,09 ± 0,02
pH:	8 ± 1