

Cur-Imp

Membranherder / primer / karbonatiseringsbremsende impregnering

PRODUKTBESKRIVELSE

Cur-Imp er en klar membranherder, karbonatiseringsbremsende impregnering samt en primer for akrylmalinger.

Cur-Imp er basert på metakryl-polymer løst i aromatisk white spirit.

BRUKSOMRÅDE

Membranherder

Cur-Imp er en membranherder som påføres umiddelbart etter utstøping for å hindre for tidlig uttørking, dvs. at betongen gis riktige herdebetingelser.

Cur-Imp gir ved riktig anvendelse et godt underlag for videre behandling, f.eks. kan den overmales med

Elastocolor betongmaling eller **Cem-Elastic**.

Cur-Imp gir en UV-bestendig, matt, klar film som synes lite.

Ved overmaling med andre produkter, kontakt Rescon Mapei AS på forhånd, for å sikre at det oppnås god heft til underlaget.

Ved mørtling i flere lag skal **Cur-Imp** ikke benyttes mellom lagene, fordi gal anvendelse kan gi dårlig heft. Dette gjelder også ved belegging med sterkere materialer som epoxy/polyuretan som krever høyere heft.

Impregnering / karbonatiseringsbrems

Cur-Imp benyttes som impregnering gir en betydelig karbonatiseringsbremsende effekt. **Cur-Imp** gir også en effektiv bremse mot SO₂-gass i industriatmosfære.

BRUKSANVISNING

Membranherder

Cur-Imp sprøytes på betongoverflaten etter glatting / utstøping.

Påføringsstidspunktet er viktig. Det skal skje i det betongen er svakt sugende igjen og vannglansingen er borte.

Cur-Imp kan sprøytes på flaten med formoljesprøyte, hand- eller motordrevet.

Impregnering

Cur-Imp er en klar impregnering som kan påføres gamle og nye betongoverflater og øke motstanden mot CO₂- og SO₂-gass.

Forbruket er ca. 0,15 – 0,3 kg/m² pr. strøk. Forbruket avhenger av underlagets sugsevne og ruhet.

RENGJØRING

Utstyr vaskes med **Tynner** eller med andre egnede løsemidler.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad.

Sikkerhetsdatabladene finnes på www.mapei.com

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Farge:	Fargeløs
Egenvekt:	0,88 - 0,91 g/cm ³
Viskositet:	15 ± 5 cP
Emballasje:	Cur-Imp leveres i 18 kg kanner og 180 kg fat.
Lagring:	Cur-Imp kan lagres i uåpnet emballasje i minst 2 år, og maksimal lagringstemperatur er 30°C. Lagres frostfritt.

Produsent:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com