

Produktdatablad

Flügger Polyuretan Gulvmaling

Flügger Floor Paint er gulvmalinger til betong- og tregulv. Produktene kombinerer enkel bruk, slitestyrke, vaskbarhet og finish.

Produktbeskrivelse Flügger Polyuretan Gulvmaling

Blank, svært slitesterk overflate. Anbefales for lokaler med middels funksjonskrav så vel som utendørs på betong beskyttet mot værpåvirkning, hvor det er lett trafikk, bruksbetinget slitasje eller tilsmussing. Tåler rengjøring med vann, gulvskrubbe og universalrengjøringsmidler.

- Mye slitesterk overflate
- Diffusjonsåpen
- Gulner ikke

Produktanvendning

Gulv i oppholdsrom, gangarealer, inngangsområder, kontorer, kjøkken, toaletter, forretningslokaler, klinikker, trappeoppganger og trapper.

Utendørs på trapper, gallerier og balkonger beskyttet mot værpåvirkning.

Underlag

Må være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Behandling

Sementslam fjernes ved diamantsliping. Fjern løst materiale og maling ved sliping og rengjøring. Fjern skitt, smuss, fett, voks, såperester og avsmittende materiale med Fluren 37. Harde, glatte underlag mattslipes.

Betongskader utbedres med betong. Sprekker, ujevnheter og hull sparkles med epoxysparkel. Betong grunnes med Forankringsgrunn og tre grunnes med Stop Primer. Best holdbarhet oppnås med 2 behandlinger. Enkelte farger krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel eller rulle. Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater. Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. Kondensasjon må forebygges under tørking/herding.

Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall. Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding. Utfør alltid en prøvebehandling for en sjekk og aksept av vedheft og resultat.

OBS

Ikke belast overflaten på noe vis før malingen er gjennomherdet.

Yteevnedeklarasjon er tilgjengelig på "www.gm.flugger.com/DOPfiles/NO/"

Tekniske data

Type:	PU-forsterket akryl gulvmaling
Egenvekt:	1,20 kg/liter
Glans:	40, halvblank
Tørrstoff:	Vekt%: 46 Vol%: 36
Forbruk:	Ca. 8m ² /l per behandling
Påføringstemp.:	Min. + 5°C under påføring og tørking/herding Maks. luftfuktighet 80% RF
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 1 time Gjenbehandlingstørr: 3 timer Lett gangbar: 12 timer Gjennomherdet: 5-7 døgn
Slitestyrke/Taber abrasion ASTM D4060 (jo lavere index, høyere slitestyrke)	Abrasion Resistance Index: 70
Fortynning:	Vann
Rengjøring av verktøy osv:	Fjern mest mulig maling innen rengjøring med vann
Oppbevaring av uåpnede/åpnede beholdere:	Kjølig, frostfritt og tett lukket

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Mål og sikkerhet: Sjekk informasjon på etiketten og se sikkerhetsdatabladet. Anvisning på www.flugger.no

Nøkkelord: FLOOR PU er basert på gjeldende 2019 versjon av sikkerhetsdatabladet 2018 og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktstupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.

