

# Nonset 120 SR

**Sulfatresistent  
ekspanderende mørtel  
for forankring og  
understøp**

## **BRUKSOMRÅDE**

**Nonset 120 SR** benyttes til forankring av armeringsjern, fugging og understøpsarbeid i tykkelser mindre enn 50 mm. Ferdig utblandet masse må være plassert senest 40 minutter etter blanding for ikke å tape ekspansjon.

### Eksempler på bruk:

- Forankring av armeringsjern i betong og fjell
- Montering og mindre understøpsarbeider av betongelementer
- Fugging av horisontale bevegelsesfrie fuger

## **TEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Nonset 120 SR** er en sementbasert tørrmørtel som ekspanderer 1 - 3 % før avbinding. Mørtelen er sammensatt av sulfatresistent sement, velgradert sand, ekspanderende, stabiliserende og plastifiserende stoffer.

**Nonset 120 SR** er i samsvar med prinsippene beskrevet i NS-EN 1504-9 «Produkter og systemer for reparasjon av betongkonstruksjoner: Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar. Allmenne regler for bruk av produkter og systemer», og kravene beskrevet i NS-EN 1504-6 «Forankring av armeringsstål».

## **ANBEFALINGER**

- Bruk ikke **Nonset 120 SR** på vertikale flater
- Ikke tilsett sement eller andre tilsetningsstoffer i **Nonset 120 SR**
- Ikke tilsett vann etter at blandingen har begynt å avbinde
- Bruk ikke **Nonset 120 SR** hvis sekken er skadet eller tidligere åpnet

## **RETNINGSLINJER FOR BRUK**

### **Forbehandling**

Løs betong og urenheter på flaten det støpes mot, skal fjernes. Deretter vannes betongen, helst dagen før, slik at den kan tørke noe igjen. Blås bort fritt vann i hull og utspring.

### **Blanding**

**Nonset 120 SR** skal kun tilsettes 3,5 - 4,0 l vann pr. 25 kg sekk og blandes i minst 3 minutter til klumpfri og flytende masse. Benytt ikke mer vann og bløtere masse enn nødvendig da for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og dårlig resultat.

Blanding kan ved mindre arbeider skje med drill og visp, og små mengder for hånd. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes ved større arbeider.

# Nonset 120 SR

## PÅFØRING

Til bruk ved forankring og elementmontasje:  
Det er anbefalt at det ved boring av hull brukes et tillegg på minimum 15 mm ut fra boltens størrelse. Etter boring rengjøres hullet, og **Nonset 120 SR** helles ned i hullet med f.eks. en trakt eller egnet pumpeutstyr. Deretter presses boltene på plass, og fikseres til mørtelen er tilstrekkelig herdet.

### Til bruk ved understøp:

Det må etableres en forskaling som må være tett, godt festet godt og ha 25 - 50 mm overhøyde. Forskalingen utformes slik at den blir lett å fylle. Lag 10 - 20 mm klarlag på sidene slik at det er lett å kontrollere utfyllingen og for å stake i massen.

Det er viktig å fylle fra én side slik at luft kan evakuere. Anvendes pumpe plasseres slangen midt i formen slik at massen flyter til alle kanter.

Ved utstøping helles massen i formen. Bank forsiktig på forskalingsiden og stak i massen med f.eks. et tynt armeringsjern, slik at den flyter lettere og luftlommer unnvikes. Blanding og utstøping må gå uten avbrudd til formen er full.

### Etterbehandling:

Dette skjer sikrest og best ved å påføre frie overflater membranherder **Mapecure 1** umiddelbart og så tilføre vann fra neste dag og 3 - 4 dager framover. Tildekking med plastfolie er også effektivt og foretrekkes når flaten skal overflatebehandles.

## RENGJØRING

Fersk mørtel kan fjernes fra verktøy og utstyr med vann. Herdet materiale fjernes mekanisk.

## FORBRUK

Ca. 1,9 kg pr. liter ferdig masse.

## EMBALLASJE

**Nonset 120 SR** leveres i 25 kg sekker.

## LAGRING

Må lagres tørt og er i uåpnede sekker holdbar i 12 måneder.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside [www.mapei.no](http://www.mapei.no).

## PRODUKT FOR PROFESJONELT BRUK

### **MERK**

*De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.*

**Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**

**Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**

## TEKNISKE DATA (typiske verdier)

### PRODUKTIDENTITET

Type:	CC
Konsistens:	pulver
Farge:	grå
D <sub>max</sub> (mm):	1,0
Densitet (kg/m <sup>3</sup> ):	1 314
Tørrstoff (%):	100
Kloridione innhold - minimumskrav ≤ 0,05 % - ihht. EN 1015-17 (%):	≤ 0,01

### BRUKSEGENSKAPER (ved +20°C-50%RH)

Farge etter blanding:	grå
Blandingsforhold:	100 deler Nonset 120 SR med 14 - 16 deler vann (ca. 3,5 - 4,0 l pr. 25 kg sekk)
Konsistens:	flytende
Blandingens massetetthet (kg/m <sup>3</sup> ):	2 200
Blandingens pH:	> 12
Brukstemperatur:	fra +5°C til +35°C
Brukstid:	ca. 40 minutter

### SLUTTEGENSKAPER (vannmengde 14 %)

Mekaniske egenskaper	Testmetode	Minimumskrav ihht. EN 1504-6	Produktegenskaper
Trykkfasthet (MPa):	EN 12190	> 80 % av verdier deklart av produsent	> 20 (etter 1 døgn) > 35 (etter 7 døgn) > 50 (etter 28 døgn)
Bøyestrekfasthet (MPa):	EN 196-1	ingen	> 5 (etter 1 døgn) > 8 (etter 7 døgn) > 9 (etter 28 døgn)
Ekspansjon (%):	EN 445	ingen	1 - 3
Bleeding (%):	EN 445	ingen	≤ 0,5
Uttrekk (mm):	EN 1881	Forskyvning ≤ 0,6 mm ved last 75 KN	< 0,4
Brannmotstand:	Euroklasse	Verdier deklart av produsent	A1

**Nonset 120 SR**



Any reproduction of texts, photos and illustrations published here is prohibited and subject to prosecution

**10040-07-2016 (NO)**