

Redisit

Korrosjonsbeskyttende heftbro

PRODUKTBEKRIVELSE

Redisit er en sementbasert slammemasse som består av ulike tilsetningsstoffer for å gi god rustbeskyttelse, heft og smidighet. **Redisit** er smidig og lett å håndtere.

BRUKSOMRÅDE

Redisit anvendes som et korrosjonsbeskyttende belegg på armeringsstål og som heftbro mellom gammel og ny betong/mørtel.

BRUKSANVISNING

Forarbeid på stål

Rust på armeringsstål må fjernes slik at det er metallisk rent (SA 2 – 2,5) ved f.eks. sandblåsing.

Forarbeid på betongoverflater

Betongflatene må rengjøres nøye og løse partikler må fjernes. Sugende underlag forvannes.

Blanding

Redisit skal kun tilsettes vann. Hell riktig mengde vann (8-9 liter) i egnet blandekar og dryss inn mørtelen under omrøring. Blandingen bør foregå maskinelt, f.eks. i bøtte med elektrisk drill og visp. Dersom massen vurderes å være for stiv, kan den spes med inntil 1 liter vann. La massen stå og trekke i 3 – 4 minutter, før den blandes opp på nytt. Massen er nå ferdig til bruk.

Påføring

Redisit påføres med kost eller sprøyte. Som heftbro skal **Redisit** påføres vått i vått med reparasjonsmørtelen. Reparasjonsmørtelen støpes da ut før **Redisit** har herdet. Massen anvendes ved lufttemperaturer over +5°C, og temperaturen skal ikke komme under +2°C de første 48 timer etter påføring. Underlagets temperatur må ikke være lavere enn +5°C.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på www.resconmapei.com

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktspesifikasjoner:

Heftfasthet: 2,0 – 2,4 MPa etter 7 døgn
Emballasje: **Redisit** leveres i sekker à 20 kg, 48 sekker pr. EUR-pall

Bruksegenskaper:

Vannbehov: 8 – 9 liter pr. 20 kg sekk
Materialforbruk: Ca. 1,3 kg **Redisit** pr. liter ferdig masse.
Brukstid: Ca. 2 timer
Romvekt: 1,8 kg/dm³
Lagring: **Redisit** må oppbevares tørt og i lukket emballasje. Produktet er da holdbart i minst et halvt år.

Produsent:

Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com

Rescon Mapei AS
et selskap i

