



Mapelatex RM

Latex tilsetning for sementbaserte mørtler



BRUKSOMRÅDE

Mapelatex RM tilsettes sementbaserte mørtler for forbedring av bruksegenskaper, strekkstyrke og heftfasthet. Er også godt egnet som heftforbedrende gysemasse før påstøp.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapelatex RM er basert på en vandig dispersjon av styren-butadien, en meget fleksibel polymer med lav viskositet. Emulsjonen kan tilsettes i mørtler og gysemasser, og motvirker bom og oppsprekking i tynne sjikt. **Mapelatex RM** har meget god alkaliebestandighet

ANBEFALINGER

- Spesiålmørtel tilsatt **Mapelatex RM** skal ikke benyttes ved temperatur lavere enn + 5°C eller høyere enn +30°C;
- Benytt ikke mer enn anbefalt mengde **Mapelatex RM**;
- Ikke tilsett ekstra **Mapelatex RM** eller vann til en blanding som har begynt herde;
- Mørtel tilsatt **Mapelatex RM** bør ikke være konstant fuktig.

BRUKSANVISNING

Forarbeid

Underlaget må være fast, fritt for løse partikler og annen forurensning. Rengjøring kan være kjemisk eller mekanisk avhengig av underlagets beskaffenhet.

Blandingsforhold

Spesiålmørtel:

1 del **Mapelatex RM** tilsettes 2 til 3 deler vann. Blanding

erstatte blandevann og tilsettes mørtelen i den mengde som er angitt på emballasjen.

Som Gysemasse:

5 deler sement eller finkorin ferdigmørtel f.eks. **Confix Fin**, 5 deler finsand (d_{max} 0,5 mm), 1 del **Mapelatex RM** og 3 - 5 deler vann blandes godt med drill og visp inn man har en homogen lettflytende konsistens. Massen helles utover og arbeides ned i gulvet med stiv kost. Påfølgende pusslag med eller uten **Mapelatex RM** må legges på før gysemassen er tørr. Innblanding av finsan kan sløyfes dersom underlaget er tett.

RENGJØRING

Verktøy kan rengjøres med vann før herding, etter herding kan det være nødvendig å benytte løsemidler som f.eks. whitesprit.

FORBRUK

1 del **Mapelatex RM** tilsettes 2 til 3 deler vann. Blandingen tilsettes flikkmørtel til passende konsistens.

EMBALLASJE

1 liters flaske, 5, 10 og 25 kg kanne, 200 kg fat.

LAGRING

Holdbar i 24 måneder i uåpnet originalemballasje. Oppbevares frostfritt.

Mapelatex RM er i samsvar med krav i Annex XVII i (EC) N° 1907/2006 (REACH), del 47.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	væske
Farge:	hvit
Viskositet:	lettflytende
Tørrestoffinnhold:	50 ± 2
Densitet g/cm ³ :	1,02 ± 10
pH:	7 ± 1
Bestandighet mot alkalier:	meget god
Kloridinnhold %:	≤ 0,01

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no.

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK!

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på www.mapei.no