



Ultratop Base Coat

Enkomponent vannbasert akryldispersjon, brukt som primer før påføring av sluttbehandlinger på Ultratop, Ultratop Living og Ultratop Loft



BRUKSOMRÅDE

Ultratop Base Coat er spesifikt utformet for å brukes som primer før påføring av transparente sluttbehandlinger for beleggsystemene **Ultratop**, **Ultratop Living** og **Ultratop Loft**.

TEKNISKE EGENSKAPER

Ultratop Base Coat er et enkomponent, transparent vannbasert akryldispersjon hvor formel er utviklet i MAPEI's FoU laboratorier. Produktet brukes som primer for å jevne ut absorpsjon og forsegle porer før påføring av transparente sluttbehandlinger fra **Mapefloor Finish**-sortimentet på belegg-systemene **Ultratop**, **Ultratop Living** og **Ultratop Loft**.

ANBEFALINGER

- Produktet leveres klar til bruk og skal ikke fortynnes.
- Ikke etterlat produktrester på underlagets overflate under påføring.
- Vent til produktet har herdet fullstendig (cirka 3 timer ved +23°C) før du påfører neste beskyttende sluttbehandling.
- Ikke bruk **Ultratop Base Coat** på overflater som er støvete, fuktige eller skitne, eller som har flekker som kan påvirke produktets heft til underlaget.

- **Ultratop Base Coat** må oppbevares frostfritt. Produktet skal ikke brukes hvis temperaturen er under +10°C. Pass også på at temperaturen i underlaget er minst 3°C over duggpunktet.

BRUKSANVISNING

Klargjøring av underlaget

Overflaten av **Ultratop**, **Ultratop Living** eller **Ultratop Loft** må være fullstendig herdet og tørr før produktet kan påføres. Fjern alle spor av smuss og løse områder i underlaget, og fjern alt støv med en støvsuger.

Vent i 12 til 24 timer etter å ha påført det sementbaserte beleggsproduktet (ventetiden bestemmes ut fra type produkt, sjiktykkelser, temperatur i omgivelsene etc.), før du påfører **Ultratop Base Coat**

Klargjøring av produktet

Ultratop Base Coat leveres klart til bruk. Rist produktet godt i dets egen emballasje, og hell den nødvendige mengden over i en rent spann. Produktet skal ikke fortynnes.

Påføring av produktet

Sprøyt **Ultratop Base Coat** over det sementbaserte belegget som skal behandles, slik at det dannes en jevn film, og etterull med en korthåret, (*mohair*) rull i et kryss-mønster, slik at

TEKNISKE DATA (typiske verdier)	
PRODUKTIDENTITET	
Farge:	melkehvit
Konsistens:	væske
Densitet (g/cm ³):	1,015
Brookfield-viskositet (mPa s):	20 (spindel #1–100 rpm)
PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% RF)	
Påføringstemperatur:	+12°C til +30°C
Overstrykbar etter:	min. 3 timer ved +23°C
Støvtørr ved +23°C og 50% RF:	2 timer

det ikke etterlates noen produktrester på overflaten. Produktfilmen herder på cirka 3 timer ved +23°C. Så snart den er fullstendig herdet, kan de neste sjiktene med beskyttende sluttbehandling fra **Mapefloor Finish**-sortimentet påføres.

Rengjøring

Redskaper som er brukt til å klargjøre og påføre **Ultratop Base Coat**, må rengjøres i rikelige mengder rennende vann straks etter bruk. Når produktet har herdet, kan det bare fjernes med mekaniske slipemidler.

FORBRUK

50–80 g/m², avhengig av underlagets absorpsjonsegenskaper og porøsitet.

FORPAKNING

10 kg kanne.

LAGRING

Produktet oppbevares forseglet og tørt i en temperatur på mellom +12 og +30°C. Produktet kan oppbevares i 12 måneder under slike forhold. Oppbevares frostfritt.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes.

Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

**ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN
ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT
ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE
DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI
SITT ANSVAR OPPHØRER.**

**Alle referanser for produktet
er tilgjengelige på forespørsel
og på vår hjemmeside
www.mapei.no**

Ultratop Base Coat



BUILDING THE FUTURE