

Spesialmørtel for reparasjon og flikkarbeider

PRODUKTBESKRIVELSE

Fixofin er en høyverdig reparasjonsmørtel for overflatesår og skader på betong. Anvendes spesielt i elementindustrien. Inneholder, sement, latex, spesialsand opp til 0,5 mm, samt stoffer som bevirker at massen oppnår god bearbeidelighet.

BRUKSOMRÅDE

Fixofin er spesielt beregnet til reparasjon og vedlikehold av betong der utseendet er av betydning. Kombinasjonen av sement og latex, gjør at mørtelen lar seg filse ut mot null og likevel ha god trykk- og hefffasthet.

BRUKSANVISNING

Forarbeid

Løs betong og urenheter på flaten skal fjernes. Betongflaten vannes, men fritt vann må ikke forekomme når massen legges på.

Blanding

Blanding kan ved mindre arbeider skje med en kraftig drill med visp, og små mengder kan blandes for hånd.

Tvangsblander eller frittfallsblander benyttes ved større arbeider. Bruk 3,5 – 4,5 liter vann pr. sekk å 25 kg

Fixofin. Hell ca. 3,5 liter vann i beholderen, tilsett 1 sekk (25 kg) og bland til klumpfri homogen masse.

Juster konsistensen med resten av vannet, maksimum 1 liter pr. sekk, og bland ytterligere 1 minutt.

Bland ikke mer masse enn det som benyttes i løpet av 1 time. Masse som har begynt å stivne skal ikke menges opp med vann, men kasseres.

Fixofin plasseres og jevnes ut med vanlig murerverktøy. Anvendes ved temperatur over +5°C, og skal ikke utsettes for frost de første 48 timer etter utstøping.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på www.resconmapei.com

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

**N.B! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produkt	Vann (litr)	Konsistens	Trykkfasthet MPa*		
			1 døgn	7 døgn	28 døgn
Fixofin 25 kg	3,5	Stiv	26,4	43,0	51,0
	4,0	Plastisk	19,6	39,0	44,0
	4,5	Tungtflytende	15,6	36,0	42,0

* målt på 7,1 cm terninger v/20°C.

Materialforbruk: Ca. 1,9 kg Fixofin pr liter ferdig masse.

Emballasje: Sekker à 25 kg, 48 sekker pr. Europall (1200 kg) med krympeplast.

Lagring: Må oppbevares tørt og i lukket emballasje.

Produsent:

Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com

Rescon Mapei AS
et selskap i

