

# Produktdatablad

## Flügger Metal Pro Metall-lakkmaling 40

### Produktegenskaper

Halvblank, hurtigtørkende, kjemikaliebestandig metallmaling. Gir en hard og robust overflate, som er både glans- og fargebestandig samt meget motsatandsdyktig mot vær-, olje- og vannpåvirkning. Er meget velegnet i yttersesongen -tidlig vår og høst - da løsemiddelbaserte produkter tørker hurtigere enn vanntynnbare produkter. Varmebestandig opp til 80°C. Ved lengre tids oppvarming kan malingen gulne.

### Anvendelse

Kan brukes både utendørs og innendørs som industri- og maskinmaling på rustbeskyttet jern og metall. F.eks. på maskiner, traktorer, stålplater og generelt på metallkonstruksjoner på bygninger.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, samt fritt for smuss, fett og olje. Løs maling, rust og glødeskall avrenses til fast underlag. Rengjør med Flügger Metal Pro Cleaner. Evt. begroning fjernes med Flügger Facade Anti-green. Bruk evt. høytrykkspyler. Etter vask er det meget viktig å etterskylle rikelig med rent vann. Blanke og malte flater mattslipes.

Ubehandlet jern og metall grunnes med Flügger Multiprimer eller Flügger Rusthindrende Primer. Galvaniserte flater grunnes med Flügger Multiprimer.

For beste resultat påføres to strøk primer og to strøk finish- maling.

Rør om før bruk. Påfør med pensel, rulle eller air-mix sprøyte.

### Rengjøring og vedlikehold

Rengjøres etter behov med Fluren 37, Grovrent eller Flügger Facade Anti-green. Kontroller behandlingen fortløpende for å oppdage evt.

rustangrep Ved behov: Rengjør, slip og mal igjen.

### God praksis

Det er viktig å overholde gjenbehandlingstidene for å få den beste effekt.

Vær nøye med avrensning og sliping. Kontroller at forbruket stemmer i praksis slik at anbefalt lagtykkelse påføres for optimal rustbeskyttelse.

Se ellers informasjon på etikett samt behandlingsanvisning på Link="www.flugger.no"

### Tekniske data

Type:	Alkydmaling
Egenvekt:	1,3 kg/liter
Glans:	40, halvblank
Tørrestoff:	Vekt%: ca.67 Vol% ca.38 (i hvit utgave)
Forbruk:	Ca. 8-12 m <sup>2</sup> pr. liter pr. behandling Maks luftfuktighet 80% RF
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr : 1 time Gjenbehandlingstørr: 10t
Ved sprøyting:	Kan behandles vått-i-vått, eller etter 1 døgn, dog i løpet av 14 dager. Gjennomherdet: Flere døgn
Fortynning:	Skal ikke fortynnes.
Rengjøring av verktøy:	White spirit
Oppbevaring:	Kjølig og tett lukket.

Miljø og sikkerhet: Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i white spirit. Flytende malings- rester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon. Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Nøkkel : METAL 40 Mai 2012, erstatter februar 2012

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på [www.flugger.no](http://www.flugger.no)

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: [produktstupportno@flugger.com](mailto:produktstupportno@flugger.com) tlf. +47 23 30 21 95.