

Metallakkmaling

Flügger AS
Karoline Kristiansens vei 4
0661 Oslo

Produktnavn: Metallakkmaling
Bindemiddel: Alkyd
Tynningsmiddel: White Spirit

Versjon: 05.06. 2008

Bruksområde

Metallakkmaling er en halvblank alkydmaling med rusthindrende egenskaper. Dekkmaling med god fyldighet og utflytningsevne. Benyttes på ubehandlet og tidligere malt stål og metall utendørs og innendørs. For optimal rusbeskyttelse benyttes Flügger 1212 på rent stål. Forzinkede overflater grunnes med Flügger Metallprimer.

Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling.

Påføringstemperaturen må være min. 10°C, og luftfuktigheten maks.80% RF.

Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke belastes med vann før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Metallakkmaling gir en meget vaskbar overflate.. Vaskemidler inneholdende slipemidler vil dog kunne skade overflaten.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt.

Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt .

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC : EUs grenseverdi for produktet(kat.A/d: 400 g/l (2007). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i White Spirit.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsboks leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.