

| TEKNISKE DATA: | |
|----------------------------|---|
| VOLUM: | 2,7 L OG 9 L |
| BRUKSOMRÅDE: | UTENDØRS PÅ TRE |
| FUKTINNHOLD I TREVERKET: | TØRT (RH < 16 %) |
| BINDEMIDDEL: | HYBRIDMALING BASERT PÅ REN AKRYL OG VANNTYNNBAR ALKYD |
| GLANS: | HALVBLANK, 30-40 |
| DENSITET: | CA. 1,2 |
| TØRRSTOFF: | Ca. 38 |
| BREKKING: | KAN BREKKES |
| FORBRUK: | 7-12 m ² /L Avh. AV UNDERLAGET |
| PÅFØRING: | PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE |
| FORTYNNING: | VANN |
| RENGJØRING AV VERKTØY: | VANN |
| TØRKETID V/23 °C, 50 % RH: | STØVTØRR 1/2 TIME OVERMALBAR 2 TIMER |
| LAGRING: | TØRT OG FROSTFRITT |



Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk Opus X og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk.

Opus X er en emulsjonsmaling basert på ren akryl og vanntynnbar alkyd. Inneholder filmbeskyttende midler mot svertesopp. Opus X er en slitesterk og glansstabil høykvalitetsmaling som gir treverket god beskyttelse mot værpåvirkning og sollysets nedbryting. Opus X kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes på primet metall.

Bruksanvisning: Underlaget må være rent og tørt. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Opus Kraftvask. Nytt og bart treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker stålborstes og vaskes med Opus Husvask før grunning. Flater som er angrepet av svertesopp behandles med Opus Sopp- og Grønskefjerner. På høvlet treverk, og andre blanke og harde underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. Skarpe kanter avrundes for å sikre best mulig kantdekk. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Vakuump- og dyppimpregnert treverk som kan være voks eller silikonbehandlet må avfettes med f.eks. rødsprit.

Ubehandlet treverk: Nytt, ubehandlet bart eller impregnert treverk skal påføres ett strøk Opus G. Endeved og kuttflater må mettes godt med Opus G, 3–4 strøk «vått-i-vått».

Tidligere behandlet underlag: Det er viktig med god rengjøring for å sikre tilfredsstillende vedheft til underlaget. Undersøk alltid vedheften til tidligere malt treverk. Er vedheften dårlig fjernes gammel maling og treverket grunnes med Opus G før påføring av 1-2 strøk Opus X etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Øvrig informasjon: Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Vær oppmerksom på linolje- og fuktproblemer. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C.

Miljø og sikkerhet: For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC.