

Mapetherm Nordic

Fibernet/hjørne

MAPETHERM FIBERNETT

Alkali-resistant fibreglass nett for armering av tympuss-sjiktet i system for luftet, pusset fasade;

Mapetherm Nordic.

Nettet har en maskevidde på 4,15 x 3,80 mm og er behandlet med en spesialprimer for å gjøre nettet motstandsdyktig mot alkalier.

Nettet øker heftstyrken og bøyestrekfastheten i pusslaget, utjevner temperaturgradienter og øker slitestyrken i pusslaget.

Mapetherm nett er testet ihht. metoden i ETAG 004, rapport I.T.C.N. 3500/RP/02.

Nettet blir benyttet som armering av **Fasademørtel SI**, **Mapetherm AR 1** eller **Adesilex FIS 13**.

Forpakning

Mapetherm Nett leveres i ruller à 50 m. Bredden på rullen er 1 m.

**N.B! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK**

MAPETHERM HJØRNE

Alkali-resistant fibreglass hjørneprofil med kjerne av polystyrol for armering av hjørner i tympuss-sjiktet i system for luftet, pusset fasade;

Mapetherm Nordic.

Hjørneprofilen er produsert ihht. tysk DIN-standard 16941.

Forpakning


Mapetherm Hjørne leveres i esker à 50 stk. Lengden på hvert hjørne er 2,5 meter og dimensjonen på hjørnet er 10x15 cm. Hjørnets tykkelse er 1,4 - 1,6 mm.

Bruksanvisning

Pusslaget påføres / jevnes ut med tannsparkel, **Mapetherm Nett** bakes deretter inn i **Fasademørtel SI** for så å etterglattes med den flate siden på sparkelen. Det er en fordel om nettet ligger mest mulig i midten av pusslaget.

Mapetherm Hjørne bakes på samme måte inn i **Fasademørtel SI** i hjørner og bend. Det er viktig å få tilstrekkelig tykkelse i alle hjørner.

Alle skjøter overlappes med ca. 3-5 cm. Hjørnene skal ikke festes med stifter, ølugger eller lignende, men skal kun dekkes av pusslaget.



Videre skal det vurderes en ekstra skråarmering med nett i alle vinkler ved vinduer mv.

Se separat monteringsanvisning.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.mapei.com

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.



Produsent:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com