

PRODUKTDATBLAD

BRUKSOMRÅDE

- Rustbeskyttende grunner for stålkonstruksjoner i industrielle og marine miljøer
- En grunner for ny konstruksjon eller vedlikehold

BESKRIVELSE

- Høykvalitet enkomponent grunner
- Matt overflate
- Egner seg for manuelt rengjorte flater

FORDELER

- Kan påføres i temperaturer < -10 °C
- Meget gode rustbeskyttende egenskaper
- Hurtigtørkende med meget gode vedheftsegenskaper

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| • Tørrstoffinnhold | 49% | • Tørketid @ 20°C og 65% R.H. | |
| • Egenvekt | 1,1 – 1,4 kg/ltr | • Berøringstørr | etter 10 min |
| • Anbefalt TFT | 60 µm | • Overmaling | 30 min |
| • Teoretisk forbruk @ TFT | 8,0 m ² /l | • Brukstørr | ±100 min |
| • Tørr varmemotstand uavbrutt | 200 - 300°C | • Fullt herdet | ± 24 timer |
| • Glansgrad | Matt | • Overmalbarhet: | Ingen begrensninger |
| • Farge | RAL 3009 | | |

OVERFLATEBEHANDLING

Fjern løst rust, rustflak, glødeskall, løs maling og salter med skrape eller stålbørste til minimum ST-2.

Nitrofest kan påføres på flash-rust, manuelt rengjort til ST-2, og våtblåste flater.

PÅFØRING

Studer Påføringsinstruks eller kontakt teknisk representant for valg av system. Benytt kun Power Coat tynner. Feilaktig bruk av tynner, feil herding!



MALINGEN MÅ RØRES GRUNDIG OM FØR BRUK!

Pensel:	Normalt ingen tynning
Rulle:	Normalt ingen tynning
Air atomised spray:	22-35 sec./DIN 4 mm åpning 1,2 – 1,8 mm ved stor åpning bruk mindre tynner (5-10%)
Airless spray:	ved 60 – 120 sec./DIN 4mm (tynn opp til 3% med Power Coat Kombi-Tynner

Bruk bare tynner hvis det er nødvendig (f.eks. ved lave temperaturer).

LAGRING

Lagringstid i uåpnet spann er 24 mnd. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.
PR-nr.: 85025

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.