

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Woodify Natur Terrasse er heltre terrassebord som produseres i trevirke av Thermowood av furu, sertifisert Thermo-D. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3188. Om profiler og dimensjoner ikke er angitt i SN/TS 3186 skal profil verifiseres med godkjent skisse før produksjon. Leveres med fire avrundet hjørner. Kan leveres med riller for et mer sklissikkert gulv.

NOBB varenummer: .....

Dimensjon: .....

Farge: .....

Overflatebehandling: .....

Øvrige opplysninger: .....

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Woodify Natur Terrasse bør rengjøres minimum hvert år eller ved behov. Dette for å fjerne støv og skitt som fester seg til terrassebordene, og gjør at soppsporer lettere fester seg til gulvet. Bordene vedlikeholdes ved å vaske med «husvask» eller ved svært skitne partier – kraftvask. Etter påføring av vaskemiddel bør gulvet vaskes forsiktig med børste, og senere spyle med hageslange eller høytrykkspylere om det er behov for dette. Benytt godt med rent vann etter bruk av vaskemidler, slik at alle såperester blir fjernet.

NB! Ved bruk av høytrykkspylere bruk lavt trykk for å ikke skade tre fibre i terrassebordene.

Les bruksanvisningen på vaskemidlet nøye.

Om produktet er overflatebehandlet er det anbefalinger fra produsenten av overflatebehandlingssystemet som gjelder.

**Ettersyn/kontroll**

Ved varemottak skal leveransen inspiseres nøye. Evt. transportskader (f.eks. fukt eller mekaniske skader) må noteres på fraktbrev.

Skader, feil og mangler skal rapporteres til Woodify AS omgående. Reklamasjon må alltid gjøres før montering.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Woodify Natur Terrasse er vedlikeholdsvennlig, men bør rengjøres ved behov eller minimum hvert år.

Woodify Natur inspiseres årlig, helst om våren, for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader og ev. Skifte ut ev. skadede bord. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med rått ved. Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Sjekk om skruer/spiker fortsatt sitter bra, ev. om det er nødvendig å etter-skru eller bytte skruer.

Woodify Natur Terrasse er ikke tilsatt noen form for fungicidbeskyttelse, og soppvekst vil alltid kunne forekomme dersom forutsetningene (fuktig klima, skygge osv) er tilstede.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Den biologiske / ytre påvirkningen på trevirket vil variere avhengig av treslagets naturlige egenskaper, kvalitetssortering i tillegg til konstruksjonen. Her vil terrassebordenes beliggenhet, klima, utførelse ol. påvirke treslagets levetid.

**Garanti og vilkår**

-

**Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig ovenfor fukt.

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Oppbevaring av Woodify Natur Terrasse før montasje:

Woodify Natur Kledning skal ikke utsettes for fukt før montasje. Bli bordene utsatt for fukt øker dimensjonene og det vil bli vanskelig å montere bordene korrekt. Bordene må lagres på tørt underlag, godt beskyttet fra direkte sollys, regn og smuss fra byggeplass. Produktet bør stables på plant underlag med tilstrekkelig underlagsbæring.

Bearbeidelse av Woodify Natur Terrasse:

Under kapping, sliping og pussing skal avsug benyttes da støv fra Thermowood har en mindre partikkel størrelse enn vanlig virke. Dette kan forårsake irritasjon spesielt for de som lider av astma ev. bør åndedrettsvern benyttes jf. HMS-Fakta og Arbeidstilsynets publikasjoner.

Ved montering skal alltid rustfritt syreherdede (C5) festemidler benyttes.

Det anbefales bruk av spikerpistol til spikring da bruk av hammer kan forårsake skader / sprekker i treet. Man bør benytte en spikerpistol med justerbart tykk slik at spiker-dybde kan tilpasses. Den korrekte spikerdybde er 1mm under treet's overflate. Ved bruk av hammer bør dor benyttes for å slå inn de siste 2-3mm.

Ved bruk av skruer skal forboring og forsenking alltid utføres, spesielt nære kanter der det er høy risiko for sprekkdannelse. Skruer skal alltid være rustfritt syreherdet. Det anbefales å benytte skruer med forsenkede hoder i utvendig miljøer.

Thermowood er ikke anbefalt benyttet i bærende konstruksjoner.

Overflatebehandling av Woodify Natur Terrasse:

Thermowood kan med fordel overflatebehandles. Tørketider for vannbaserte produkter kan være lengre enn for vanlig virke da Thermowoods kapasitet for å absorbere vann er redusert. Overflaten må være rengjort før overflatebehandling skjer. Alle kappeflater bør behandles under legging.

Uten overflatebehandling vil ytre påkjenninger som UV stråling påvirke Thermowoods farge, som vil endre seg over tid til en grå patina. Om det er ønskelig å bevare den brune fargen anbefales det å benytte et system med tilsatt fargepigment som er lik brunfargen til Thermowood. Informasjon om hvilket system som er best bør søkes hos produsent av slike systemer.

Overflatebehandlingen bør inspiseres årlig for skader.

De forskjellige overflatebehandlingssystemene kan ha forskjellige vedlikeholdsintervaller (for å bevare farge). Som regel vil pigmentmengde avgjøre behov/hyppighet for vedlikehold av fargen. Om Thermowood overflatebehandles er det alltid produsent av overflatebehandlingssystemets HMS, FDV, anvisninger og anbefalinger som gjelder.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Woodify AS
<b>Postadresse</b>	Strandveien 39-41
<b>Postnr. og poststed</b>	3050 Mjøndalen
<b>Telefon</b>	95 401 501
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@woodify.no">post@woodify.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.woodify.no">www.woodify.no</a>