

### 1) Produkttype:

Standard limtre i gran, CE-godkjenning nr 1070-CPR-501



### 2) Materialspesifikasjon:

Styrkeklasse: GL 30c.

Trelast: Gran i styrkeklasse LS22 og LS15 (maskinelt sortert),  
eller LT30 og LT20 (visuelt sortert).  
(henholdsvis 22,0 og 15,0 Mpa strekkfasthet).

Limtype fingerskjøt: MUF, type 1 GP 90 M

Limtype lamell: MUF, type 1 GP 90 S

Limfugens motstand mot delaminering: NS-EN 14080-2013 metode B

Naturlig bestandighet mot nedbryting: 4

Formaldehydklasse: E1

Brannklasse: D-s2, d0

Overflatebehandling: Ingen

### 3) Vedlikehold:

Innvendig: I prinsipp intet vedlikehold. Det anbefales å unngå og utsette produktet for høy fuktighet og deretter hurtig uttørking.

Utvendig: Overflatebehandles som utvendig treverk generelt, for eksempel med beis eller maling. Ettersees jevnlig, og etterbehandles ved behov.

Moelv, 1. mars 2016