

28A Polystyrene Adhesive

Revisjon: 13/10/2020

Side 1 av 1

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------|--|
| Utgangspunkt | (Styren-) akrylat |
| Konsistens | Pasta |
| Herdesystem | Fysisk tørking |
| Egenvekt** | Ca. 1,83 g/ml |
| Total andel fast innhold | Ca. 82 % |
| Temperaturbestandighet** | -20 °C til +70 °C (herdet) |
| Åpningstid | 10 - 15 min. |
| Påføringstemperatur | 5 °C → 30 °C |
| Tørketid (23°C og 50% RF) | Ca. 24 t |
| Forbruk (*) | 1000-1500 g/m ² når det er lim på hele overflaten, avhengig av underlag og hvilken sparkelspade som er brukt. Minimum 200 g/m ² ved bruk av punkter for liming. |

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

28A Polystyrene Adhesive er en klebende pasta til bruk for innendørs liming av polystyrenprodukter på porøse underlag, klar til bruk.

Egenskaper

- pasta, klar til bruk
- Høy heftestyrke
- Løsemiddelfri
- Ikke brennbar

Bruksområder

- Liming av mykt og hardt polystyren.
- Liming av syntetiske skummaterialer.
- Liming av polystyren takfliser.
- Liming av skumisolasjonsmaterialer på vegger og gulv.

Forpakning

Farge: hvit

Forpakning: 300 ml patron, 1 kg plastboks, 5 kg spann, 15 kg spann

Holdbarhetstid ved lagring

Minst 24 måneder i uåpnet emballasje på tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

Overflater

Overflater: Porøse overflater som stein, betong, gips, tre.

Egenskaper: Flatt, rent, tørt, fritt for støv og fett.

Klargjøring av overflaten: På svært absorberende overflater skal overflaten behandles med en primer.

Vi anbefaler å utføre en foreløpig vedheftstest på alle underlag.

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Påfør limet på underlaget med en tannsparkel eller i punkter. Ikke påfør mer lim på underlaget enn den mengden du kan behandle i løpet av 10 minutter. Ved liming av polystyrenplater eller takstein, må de påføres med en glidebevegelse inn i limet, og press hardt.

Rengjøring: Før herding kan 28A Polystyrene Adhesive fjernes med vann fra underlag og verktøy. Herdet 28A Polystyrene Adhesive kan bare fjernes mekanisk.

Reparasjon: Med samme materiale

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.