

# WOODEX AQUA WOOD OIL

## vanntynnet treolje

<b>TYPE</b>	Vanntynnet treolje til utendørs bruk.
<b>ANVENDELSE</b>	Naturolje for utendørs bruk for beskyttelse av terrassegulv, brygger og hagemøbler av tre. Andre egnede gjenstander er gjerder, espalier, dører og trapper. For ubehandlet, varmebehandlet og pressimpregnert treverk. Påføres på ren, tørr treflate med pensel, svamp eller ved dypping. Beskytter treflater mot fuktighet, tilsmussing og mot UV-stråling av solen. Ikke egnet for drivhus, boblebad og tilfluktsrom for husdyr.

### TEKNISKE DATA

<b>Volum tørrstoff</b>	Ca. 10 volum-%
<b>VOC</b>	Produktet er ikke inkludert i EUs VOC-direktiv.
<b>Teoretisk dekkevne</b>	Saget tre/tømmer 5 - 8 m <sup>2</sup> /l Høvlet tre/tømmer 8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Egenvekt</b>	ca. 1,0 g/ml
<b>Tørketid, +23°C</b> - støvtørr - dry	etter 4 timer etter 16 timer Mekanisk slitasje på overflaten skal unngås i løpet av de første dagene. If a renewed treatment is required, it can be applied after about 24 hours.  Tørkeprosessen vil forlenges i kalde og / eller fuktige omgivelser.
<b>Tynner, rengjøring av redskap</b>	Vann. Vask utstyret umiddelbart etter bruk med vaskemiddel og varmt vann.
<b>Glans</b>	Absorberes inn i treverket og danner vanligvis ikke noen synlig film.
<b>Farger</b>	Klar, brun, grå og transparente farger.
<b>Værbestandighet</b>	For kontinuerlig værutsatte overflater, utføres det en ny behandling årlig, eller ved behov.
<b>Emballasjestørrelse</b> (tilgjengelighet varierer fra land til land)	<b>Klar:</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L <b>Brun:</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L <b>Grå:</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L

### SIKKERHETSDATA

Se sikkerhetsdatablad.  
MERK! På grunn av faren for selvantennelse, skal alt avfall fra produktet, sprøytetåke og skittent filler etc. oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette containere. Fordypning i vann anbefales også.

---

**BRUKSANVISNING****Forbehandling**

Rengjør overflaten som skal behandles. Bruk RENSA TERRACE terrasserens på overflater som skal behandles, om nødvendig. Skyll overflatene grundig med vann og la tørke. Fjern alt løst og dårlig vedhengende gammelt maling og myke toppstrøk av treverket fra overflaten. Vi anbefaler at ubehandlet trevirke er grunnet med trebeskyttelsesmiddel fra WOODEX-serien. Fjern gammel maling eller lakk før behandlingen.

**Påføring**

Rør godt før påføring. Tonet produkt må også omrøres under påføring om nødvendig. Brukes på overflaten 1 - 2 ganger med pensel, svamp eller ved dypping. Treoljen kan fortynnes med 10 - 30% for å forbedre absorpsjonen. Avhengig av kvaliteten på treverket, fornyes behandlingen. Den mulige overfløydige oljen tørkes av.

**Påføringsforhold**

Overflaten som skal behandles må være tørr. Treets relative fuktighet må være under 20% av treets vekt. Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og produktet være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%. Unngå maling i sterkt sollys eller i fuktig vær.

**LAGRING**

Må ikke fryse.

---

Dataarkdataene er basert på laboratorieeksperimenter og praktisk erfaring. Dataene er bare veiledningsverdier og avhenger blant annet av farge og glans. Siden vi ikke kan påvirke betingelsene for håndtering og påføring, er vi bare ansvarlige for kvaliteten på malingen og at kvaliteten tilsvarer Teknos kvalitetsprogram. Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. På vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finner du det siste versjonene av databladene, sikkerhetsdatabladene og systemarkene.

---



NO\_1703\_Tuoteseloste.pdf