

HOMOGENEOUS
COMPACT VINYL

Primo Premium

CERTIFICATION & CLASSIFICATION	STANDARDS	Primo Premium
Type of floor covering	ISO 10581 – EN 649	Homogeneous vinyl flooring. Type I.
CE certification	EN 14041	Yes
Classification	ISO 10874 – EN 685	Commercial: 34 Industrial: 43
ISO certification		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARDS	Primo Premium
PUR reinforced		Yes
Total thickness	ISO 24346 – EN 428	2.0 mm
Total weight/m²	ISO 23997 – EN 430	3000 g
Form of delivery	ISO 24341 – EN 426 Sheet (rolls)	Approx. 23 running metres x 200 cm Art. no. 21010_ _ _ 3 digit colour colour number
	ISO 24342 – EN 427 Tiles (box)	61.0 x 61.0 cm – 14 tiles/box = 5.21 m ² Art. no. 21011_ _ _ 3 digit colour colour number
TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARDS	Primo Premium
Dimensional stability	ISO 23999 – EN 434	≤ 0.40 % for rolls ≤ 0.25 % for tiles
Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Abrasion Volume loss	EN 660: Part 2	Group P: ≤ 4.0 mm ³
Residual indentation	ISO 24343-1 – EN 433	Required value: ≤ 0.10 mm Average measured value: 0.03 mm
Castor chair test	ISO 4918 – EN 425	Suitable
Flexibility	ISO 24344 – EN 435	Pass
Static electrical charge	EN 1815	< 2 kV
Clean room	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Class A ISO class 4
Ease of decontamination	ISO 8690	Good
Total VOC emissions	AgBB/DIBt Indoor air quality	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days) Eurofins Platinum
Underfloor heating		Suitable – max 27°C
Thermal resistance	EN 12667	Approx. 0.01 m ² K/W
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ level 6
Chemical resistance	ISO 26987 – EN 423	Good resistance
Bacteria resistance	ISO 846:Part C	Does not favour growth
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Low risk of slip
Seam strength	EN 684	Average value: ≥ 240 N/50 mm Individual values: ≥ 180 N/50 mm
Colours		36

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (11/2013).

Pleie &
vedlikehold

Primo Premium, Micra Premium, Eclipse Premium

Juli 2014



Primo Premium, Micra Premium, Eclipse Premium

Tarketts Premium-sortiment er homogene vinylgulv for offentlige miljøer. De er polyuretanbehandlet fra fabrikk. Denne behandlingen lager en base for framtidig pleie- og vedlikeholdssystemer.

Byggerengjøring

En byggerengjøring gjøres alltid før et nytt gulv tas i bruk. I byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med dekkpapp eller lignende.

Litt skitne gulv: Støvsug, fei eller fukt overflaten for å fjerne løst smuss og byggestøv. I store arealer er det mest effektive alternativet å bruke en kombimaskin med gul/rød pad. Bruk nøytralt vaskemiddel pH 7-9. Om nødvendig, tørrpoler med gul/rød pad.

Skittent gulv: Fjern løs skitt og byggestøv. Poler gulvet med poleringsmaskin og rød pad. Ved mye byggeskitt bruk et vaskemiddel med pH 3-5. Skyll med rent vann. Om nødvendig, tørrpoler med gul/rød pad.

Behandling: Voks eller polishsystem kan benyttes avhengig av behov og aktiviteter. Følg alltid leverandøren av pleiemidlenes instruksjoner for best resultat.

Matteløsninger

Stopp skitten ved inngangen. 85 % av skitten kommer inn via inngangen. Benytt effektive matteløsninger.

Daglig rengjøring

Daglig rengjøring: Støvsuging. Tørr- eller fuktmopping.

Vaskemidler: Ved fuktig eller våt rengjøring brukes et rengjøring-/vedlikeholdsmiddel som er tilpasset det valgte rengjøringssystemet. **Viktig!** Følg doseringsanvisningen.

Maskin rengjøring: På store arealer kan kombimaskin med fordel benyttes. Tilpass valg av pad etter valgt rengjøringssystem.

Sprayrengjøring eller spraypolering er effektive metoder for å tilbake stille slitne overflater ved f.eks. punktslitasje i entréer, under stoler, hardt trafikkerte ganger o.l. samt for å fjerne hel- og friksjonsmerker. På ekstra skitne overflater kan en singelmaskin og grovrent benyttes. Tilpass valg av pad etter aktuell rengjøringssystem.

Ved behov kan voks- eller polishsystem benyttes. Valget avhenger av hvilke krav og forutsetninger som foreligger. Det er viktig å følge produsentens anvisninger.

Intervall for den periodiske rengjøringen avhenger av belastningen på gulvet, rommets beliggenhet i huset/leiligheten, tørkesoner o.l.

Flekkfjerning

Fjern alle flekker når de er nye. Bruk hvit/rød nylonpad i kombinasjon med vaskemidler tilpasset til det aktuelle rengjøringssystemet. Avslutt med rent vann.

Generelle råd

- Vinylgulv kan skades av løsemidler.
- Voks/polisooverflater kan skades av enkelte rengjøringsmidler.
- Ved søl av olje, tørk opp med en gang da vinylgulvet kan misfarges.
- Svarte gummihjul samt gummiknapper på stol/bordben kan misfarge.
- Møbelbenbeskyttelse skal alltid være på stol/bordben.
- Husk på at lyse farger øker vaskeintervallene.

Informasjon

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE