

Produktdatablad

Flügger Akryl Gulvmaling

Flügger Floor Paint er gulvmalinger til betong- og tregulv. Produktene kombinerer enkel bruk, slitestyrke, vaskbarhet og finish.

Produktbeskrivelse Flügger Akryl gulvmaling

Halvblank slitesterk overflate. Anbefales for lokaler uten spesielle funksjonskrav, bruksbetinget slitasje og tilsmussing. Tåler vanlig rengjøring med vann, klut og universalrengjøringsmidler.

- Slitesterk overflate
- Diffusjonsåpen
- Gulner ikke

Produktanvendning

Gulv i oppholdsrom, inngangspartier, kontorer, kott, oppbevaringsromm og kjellere. Underlag må være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Behandling

Sementslam fjernes ved diamantsliping. Fjern løst materiale og maling ved sliping og rengjøring. Fjern skitt, smuss, fett, voks, såperester og avsmittende materiale med Fluren 37. Harde, glatte underlag mattslipes.

Betongskader utbedres med betong. Sprekker, ujevnheter og hull sparkles med epoxysparkel. Betong grunnes med Forankringsgrunn og tre grunneas med Stop Primer. Best holdbarhet oppnås med 2 behandlinger. Enkelte farger krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel eller rulle. Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater. Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. Kondensasjon må forebygges under tørking/herding.

Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall. Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding. Utfør alltid en prøvebehandling for en sjekk og aksept av vedheft og resultat.

OBS

Ikke belast overflaten på noe vis før malingen er gjennomherdet.



Tekniske data

Type:	Akryl gulvmaling
Egenvekt:	1,17 kg/liter
Glans:	50, halvblank
Tørrstoff:	Vekt%: 41 Vol%: 32
Forbruk:	6-8 m ² /l per påføring
Påføringstemp.:	Min. + 5°C under påføring og tørking/herding
	Maks. luftfuktighet 80% RF
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 2 timer
	Gjenbehandlingstørr: 6 timer
	Lett gangbar: 24 timer
	Gjennomherdet: 5-7 døgn
Slitestyrke/Taber abrasion ASTM D4060 (jo lavere index, høyere slitestyrke)	Abrasion Resistance Index: 210
Emisjonsdata:	Jfr. EN 16000-9:2006: < 110 µg/m ² h etter 28 døgn
Fortynning:	Vann
Rengjøring av verktøy osv:	Fjern mest mulig maling innen rengjøring med vann
Oppbevaring av uåpnede/åpnede beholdere:	Kjølig, frostfritt og tett lukket

Miljø og sikkerhet:

Nøkkel: FLOOR AC

Se sikkerhetsdatablad

Mars 2019 erstatter oktober 2018

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktstopp@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.