

FOGSKUM FLEXIBLE PROFESSIONAL

Produktbeskrivelse

Hurtigherdende en komponent fleksibelt polyuretanskum, som opptar bevegelser opp til 20%.

Skummet har god vedheft til bygningsmaterialer og isolerer bra mot lyd og varme. Skummet herder raskt under påvirkning av luftens fuktighet eller fukt i omgivende materialer og bør derfor påføres slik at skummet kan ekspandere fritt. En lett overflatefuktighet gir større skumvolum og hurtigere herding.

Anvendelsesområde

Spesielt beregnet til isolering og tetting rundt dører og vinduer der det kan være nødvendig å foreta små justeringer av

karmene etter at skummet har herdet.

Skummet kan ikke brukes alene som innfesting siden det er elastisk.

Kan også brukes til tetting av hull.

Arbeidsbeskrivelse

1. Rist flasken godt før bruk (minst 20 ganger) før den monteres på pistolen. Fjern beskyttelseshetten og skru flasken fast på pistolen.

2. Snu flasken med ventilen ned. Trykk lett på avtrekkeren slik at pistolen fylles med skum.

3. Rist skumbeholder for påføring, og juster skummengden ved hjelp av justeringsskruen bak på pistolen. Ca. 50 % av ønsket volum fylles med skum. En lett overflatefuktighet gir større skumvolum

og hurtigere herding.

Etter skumming og herding skjæres eventuelt overskudd bort.

Fjern aldri stimpling før skummet er gjennomherdet.

Arbeidsbeskyttelse

Produktet er helseskadelig og inneholder en brannfarlig drivgass. Bruk av produktet forutsetter effektiv ventilasjon eller beskyttelsesmaske av type A2.

Trykkbeholderen må ikke utsettes for temperatur over +50°C.

Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom.

For mer informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad)

Tekniske data

Type:	1 komp. polyuretanskum
Farge:	Beige
Konsistens:	Skum
Herding/herdetid:	Klebefri etter ca. 10 min. Bearbeidbar etter ca. 30 minutter og gjennomherdet etter ca. 12 timer.
Arbeidstemperatur:	+5-25 °C.
Rengjøring:	Aceton. Herdet skum fjernes mekanisk
Tillatte fugebevegelser:	20 %
Temperaturbestandighet:	-40°C til +80°C (kortvarig opp til +100°C)
Aldringsbestandighet:	Meget god. Herdet skum er ikke UV-bestandig og skal derfor beskyttes mot direkte solstråling.
Lydabsorpsjon 20 mm streng:	ca 60 dB
Varmeledningsevne:	0,04 kcal/mhoC (DIN 52612)
Drivgass:	Butan/Propan. Meget brannfarlig
Lagringstid:	9 måneder. Oppbevares stående. Produksjonsdato er stemplet i bunn av forpakningen

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord
Tel. 69 19 06 00
A company of TOTAL
www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.