

# FIX FLYT

## Produktbeskrivelse

Sementbasert, fleksibelt, hurtigherdende og lettflytende spesial fliselim med gode heft egenskaper, egnet for montering av storformat fliser og natursten på alle faste gulvunderlag. Avretter samtidig mindre avvikelser og ujevnheter i underlaget og flisene.

## Anvendelsesområde

For montering av storformat fliser og natursten på alle faste og rene gulvunderlag med RF (relativ fuktighet) under 85 %. For eksempel betong, puss og gips, klinker, malte flater og underlag med vinylbelegg. Avretter samtidig mindre avvikelser i fliser og

underlaget. Ved bruk på andre underlag kontakt Bostik og spør om råd.

## Arbeidsbeskrivelse

Underlag: Underlaget skal være fast, tørt og rent med en temperatur på min. + 5°C.  
Primer: Underlaget skal alltid forbehandles med Bostik Primer 6030.

Blanding: Til 15 kg pulver tilsettes 3,3 ltr. vann.

Blandingen utføres med drill med visp på til man får en klumpfri, tregtflytende masse. Vent 2-3 min og rør om på nytt. Bruk vann med temp. + 5°C til +20°C. Bruk ikke varmt vann, dette kan føre til for rask uttørring. Massens temperatur bør

ligge mellom +10°C til +20°C.

Påføring: Hell ut ferdigblandet lim for ca 10-15 min. flislegging på underlaget. Dra jevnt av med en tannsparkel. Press flisene godt fast. Lim som presses ut til mer en halve fugedybden fjernes. Ferdigblandet masse må forbrukes i løpet av ca 20 min.

## Arbeidsbeskyttelse

Produktet inneholder cement og er irriterende. For mer informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

## Tekniske data

Bindemiddel:	Spesialsement
Fyllstoff:	Natursand, max 0,25 mm
Skikt tykkelse:	5-15 mm
Anvendelsestid:	ca. 20 minutter ved + 18 °C
Forbrukes i løpet av:	Ferdigblandet lim forbrukes innen 1 time ved 18 °C.
Kan fuges etter:	ca 3-5 timer
Gangbar etter:	ca 24 timer når temperaturen er min.+ 18 °C under tørketiden.
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann.
Lagringsbestandighet	ca 12 mnd, lagret tørt og svalt i uåpnet forpakning
Håndtering av avfall:	Håndteres som industriavfall. Ved kassering av større mengderfulle forpakninger, spør det lokale renholdsverk om råd. Tomme forpakninger kan gjenvinnes.

## Limforbruk

Format (cm)	Tannsparkel (mm)	Forbruk (kg/m <sup>2</sup> )
30 x30	10	5
30 x 30 -45 x 45	12,5	6,5
>45 x 45	15	8

## Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord  
Tel. 69 19 06 00  
A company of TOTAL  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

## Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.