

Produktdatablad

Flügger Forankringsgrunn, dryppfri.



Produktbeskrivelse

Flügger Forankringsgrunn, dryppfri er et akrylbasert bindemiddel med særlig god inntrengningsegenskaper. Produktet er blåaktig, men fargeskjæret blir borte når grunningen har tørket.

Flügger Forankringsgrunn, dryppfri er merket med EU-blomsten.

Er alkaliebestandig og gir en effektiv forankring på lett smittende og sugende underlag.

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirkksomhet.

Produktanvendelse

Benyttes til grunning av byggematerialer innendørs, f.eks. gipsplater, lettbetong, kalksandsten, tegl, sementfiberplater, puss og betong, samt sparklede flater.

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig samt egnet til malebehandling.

Underlag med kraftig avsmittning avrenses.

Påføres jevnt med rulle eller pensel.

Dersom flaten etter tørking er blank, har man påført for mye, dvs.

overgrunnet.

Benyttes normalt uførtynnet, men ved forbehandling før tapetsering på lett sugende underlag, f.eks. ny puss, tynnes det 1:1 med vann.

OBS: Dersom gammel tapet eller annen veggbekledning avrenses og ny settes opp, kan grunning med Forankringsgrunn, sammen med lim/klisterrester, medføre risiko for overgrunning. Benytt evt. Flügger Combigrunn i stedet.



Oppbevaring av åpnet/uåpnet forpakning: Kjølig, frostritt, og tett.
Verneutstyr ved: Sprøyting: Overtrektdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvaskning i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Tekniske data

Egenvekt:	1,03 kg/liter
Tørrstoff:	Vekt%:13, Vol%: 11
Forbruk:	3-7 m ² /l, avhengig av underlagets og påføringsmetode
Påføringstemperatur:	Min. arbeidstemperatur under påføring, tørking og herding: +5°C. Maks. luftfuktighet 80% RF
Tørkrtid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 1 time Gjenbehandlingstørr for maling: 6 timer Gjenbehandlingstørr for tapetsering: 18 timer
Total emisjon:	Jf.EN16000-9:2006: < 10 µg/m ² h etter 28 døgn
Fortynning:	Vann
Rengjøring av verktøy:	Vann
Se forøvrig informasjon på etikett, samt behandlingsanvisning på www.flugger.no	

Miljø og sikkerhet:

Nøkkel: FORANK DR

Se sikkerhetsdatablad

Januar 2018 erstatter september 2016

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.