

Icopal Taklim

Bruksområde

Icopal Taklim anvendes til liming av omlegg og inndekninger til asfaltbelegg, takshingel og undertak, og fester til de fleste overflater.

Produktdata Taklim

Emballasje	0,3 L patron 1,0 L boks
Farge	Sort
Oppbygning	Bitumen tilsatt SBS, mineralsk fyllstoff, xylene og mineralsk terpentin.
Forbruk, ca	15 lm fugestreg pr. liter 7 lm fugestreg pr. patron
Flammepunkt, °C	35
Tørketid ved 20 °C, timer ca.	Avhengig av lagtykkelse
Frostsikker	Ja



Montasje

Icopal Taklim påføres med fugepistol eller tannsparkel. Underlaget skal være rent og tørt. Det kan utjevnes med grovtannet sparkel.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C.

Se sikkerhetsforskriftene på emballasjen og eventuelt sikkerhetsdatablad.

Lagring

Patron kan lagres i 24 måneder og boks i 18 måneder. Lagres på et kjølig og godt ventilert sted.

Avfallskode

EAL: 080409