

Produktdatablad

Flügger Interior Easy Finish 70

Flügger

Produktegenskaper

Fyldig og dryppfri akrylmaling. Den spesielle geleaktige konsistensen gjør at den er meget lett å påføre, samt at den gir en god sammenflytning og dekkevne. Gir en robust overflate som er lett å rengjøre. Blank, glans 70.

Enkelte farger kan gi en mindre avsmittning i tidlig bruksfase.

Eventuell avsmittning vil avta over tid og med vask. Hvite nyanser og base 1 er merket med miljømerket Eco-label.

- Utrolig god å påføre
- Fyldig og dryppfri
- God dekk- og utflytningsevne

Anvendelse

Anvendes innendørs på treverk. F.eks. dørkarmer, taklister, innfatninger o.l Kan også brukes på rustbeskyttet jern og metall. Sperrer ikke mot gjennomslag fra vannløselige fargestoffer, vannskjolder og nikotin. Anbefales ikke til f.eks. vinduskarmer og bordplater hvor ting/gjenstander blir stående. I de tilfellene anbefales Flügger Interior High Finish, som blir hardere i overflaten.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Avsmittende og løs maling fjernes. Rengjøring før nymaling foretas med Fluren 37 grovrent. Kvister og fett tre grunnes med Flügger Interior Wood Sealer. Ubehandlet tre grunnes med Flügger Interior Wood Primer. Tidligere malte flater mattslipes. Bruk evt. Flügger Interior High Finish 5 som mellommaling. Påføres med pensel, rull eller sprøyte.

Rengjøring og vedlikehold

Vasking utføres med Fluren 32 Universalrent. Skader og sår flekkes med samme maling som opprinnelig er benyttet.

God praksis

I den første tiden etter at emnet er malt, skal det behandles med forsiktighet for ikke å skade overflaten.

Når panel e.l males, kan bart treverk med tiden komme til syne. Dette skyldes at treet trekker seg samme ved lav luftfuktighet, som f.eks om vinteren.



Tekniske data

Type:	Akrylmaling
Egenvekt:	1,24 kg/liter
Glans:	70 halvblank
Tørrstoff:	Vekt%: 45 Vol%: 36
Forbruk:	8-10 m ² /liter
Påføringstemp.:	Min. arbeidstemperatur under påføring og opptørk/herding: +5°C. Maks. luftfukt. 80% RF
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: Ca 1 time Gjenbehandlingstørr: Ca 6 timer. Ved lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet forlenges gjenbehandlingstiden.
Total emisjon :	Gjennomherdet: Flere døgn Jf. EN16000-9:2006:< 20µg/m ² h etter 28 døgn
Fortynning:	Vann, skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring:	Vann og såpe
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og i tett emballasje

Miljø og sikkerhet:

Se sikkerhetsdatablad

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste. November 2012, erstatter april 2012
Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann
Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no
Hvis ikke rester av flytende maling, avløp, men avlever det på det lokale
Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieprøve og praktiske gjenbruksstasjon.

Flügger EA 70

Kontakt: produktsupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.