



Tarkett Sommer

BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV

Byggrensjøring skal utføres når h ndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utf rt av profesjonelt rengj ringspersonale, for   oppn  et optimalt resultat.

Tarkett Sommer vil generelt anbefale f lgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. St vsug med industrist vsuger.
3. Rengj ringsvann tilsettes n ytralt rengj ringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettl sende rengj ringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengj res med grovrengj ringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for   l sne smuss, brukes r d eller hvit pad.
4. Rengj ringsvann legges ut med lavtrykksspr yte p  sm  arealer, 10 - 15 m². Rengj r med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomf rt rengj ring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig   skylle for   f  bort fint smuss, slik som sementst v og gipsplatest v. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengj ringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig   behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er n  klare til f rstegangsbehandling. Behandling av gulvene b r utf res av byggets faste rengj ringspersonale eller innleid rengj ringsbyr . Se rengj ringsavvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold.

Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. T rrpolering med highspeed p satt r d- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed p satt r d- eller naturpad. Spraypolish p f res med sprayapparat montert p  maskin eller lavtrykksspr yte.
3. Spraypolish kan ogs  legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La t rke f r t rrpolering.
4. Velger man   p f re polish i 1-2 str k m  det p regnes senere oppskuringer og fornying av polishinnen.
Vinyl uten PUR skal polishbehandles. Bruk metode 4 som startbehandling.

NB! Rengj ringsmiddel skal doseres etter middelleverand rens anvisning.



RENGJØRINGSANVISNING


Tarkett Sommer

SOMPLAN PLUS

SOMPLAN PLUS er et 2,0 mm homogent mønstret vinylbelegg. Somplan PLUS kan brukes i tørre og våte rom.

DAGLIG RENGJØRING

Den daglige rengjøring kan utføres med fuktige mopper eller hardt oppvridd gulvklut. Avhengig av bruken vil frekvensen variere fra 3 til 5 ganger pr uke.



Sterkt trafikkerte arealer, som inngangspartier e.l., rengjøres med våtmopping eller våtvask med klut. Ved bruk av våt metode skal gulvet ettertørkes med tørr mopp/klut.

Rengjøringsvann tilsettes et rengjøringsmiddel med pH 7,0 - 8,5.

Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.

NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter middelleverandørens anvisning.

PERIODISK RENGJØRING

Somplan Plus skal polishbehandles. Gulvet skal være rent og tørt før polishbehandling.



I den daglige rengjøring skal det på slitte partier reetableres med polish, bruk følgende fremgangsmåte:

1. Gangstier og slitte partier rengjøres med vann tilsatt polishfjernemiddel / grovrengjøringsmiddel. Maskinell behandling er normalt ikke nødvendig.
2. Vask over (skyll) med rent vann.
3. De rengjorte områdene skal tørke.
4. Påfør 1 - 2 strøk polish.
5. Unngå påføring av polish på ikke slitte partier.



Ved maskinell oppskuring og påføring av polish kan arbeidet utføres som følger:

1. Grundig oppskuring med maskin. Vann tilsatt oppskuringsmiddel.
2. Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent vann.
3. Gulvene skal være tørre før polishbehandling.
4. Påfør 2 - 3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert strøk.

FLEKKER

Type

Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj.
Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem.
Blod.
Urin.



Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
White-spirit.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.

INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosefjerner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 30° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin og kloroten.

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.