



Tekhnisk produktdatablad

Artikkel: 240124 Produkt: Eshaflex WS Rotbestandig

1. Leveringsbetingelser

- 01 Leveringsform Europaller, 24 ruller, krympefolie-pakket, stående ruller.
02 Lagring og transport Lagres stående på jevnt og tørt underlag i temperaturer mellom 0 and 40°C.
Unngå direkte sollys på krympefolien.

2. Generell informasjon

- 01 Produktidentifikasjon Informasjon på rullene: Eshaflex WS Schiefer
Art. 240124
Produksjonsdato, -sted, -skift, -år.
02 Anvendelse Topplag for bituminøse tekkesystemer. For nybygg og vedlikehold.
Sveisebane. Brukes ved fare for gjennomgroing av røtter.
03 Retningslinjer for bruk I samsvar med lokalt regelverk.
04 Produktbeskrivelse Polyesterarmering belagt med SBS-modifisert bitumen.
Motstandsdyktig mot groing av røtter.

2. Produktspesifikasjoner på rullene

- 01 Utseende, overside Grå, knust skifer med PET-tape på overlappingen.
02 Utseende, underside HDPE-plastfilm
03 Produktspesifikasjoner
- | | Nominell verdi | Min. | Max. | Benevnelse. |
|----------------|----------------|------|------|-------------|
| Vekt per rull | 29,5 | 28,5 | 30,5 | kg |
| Lengde | 5,0 | 5,00 | 5,05 | m |
| Bredde | 100 | 99 | 101 | cm |
| Tykkelse | 5,2 | 5,1 | 5,4 | mm |
| Overlappbredde | 80 | 75 | 85 | mm |

3. Spesifikasjoner på materialet

01 Egenskaper relatert til blandingen

	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelser.
Total vekt	5900			g/m ²
Vekt av armering	250			g/m ²

02 Fysiske egenskaper

	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelser.
Bøying i kulde	-32		-20	°C
Sigemotstand	110	100		°C
Dimensjonsstabilitet	0,0	-0,7	0,7	%

03 Styrke, egenskaper

	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelser.
Strekstyrke, langs	900	800		N/50mm
Strekstyrke, tvers	900	800		N/50mm
Forlengelse ved brudd, langs	45	30		%
Forlengelse ved brudd, tvers	45	30		%
Vidererivstyrke I & t	70	70		N
Rivstyrke ved stift langs og tvers				N