



## Teknisk Produktdatablad

Artikkel: 448370    Produkt: Eshafort PO

### 1. Leveringsbetingelser

- 01 Leveringsform    Europaller, 20 ruller, krympefolie-pakket, stående ruller.  
02 Lagring og transport    Lagres stående på et jevnt og tørt underlag i temperatur mellom 0 og 40°C.  
Unngå direkte sollys på krympefolien.

### 2. Generell informasjon

- 01 Produkt identifikasjon    Informasjon på rullene: Eshafort PO mineral, rullelengde, Art. 448370, produksjonsdato, -sted.  
02 Anvendelse    Topplag for klebing i flerlags bituminøse taktekninger. For nybygg og vedlikehold.  
03 Retningslinjer for bruk    I samsvar med lokalt regelverk. "Pour & roll"-system.  
04 Produktbeskrivelse    Polyesterarmering påført SBS -modifisert bitumen.

### 3. Produktspesifikasjoner på rullene

01 Utseende, overside	Grå, knust skifer med sandet overlapping			
02 Utseende, underside	Sand			
03 Produktspesifikasjoner	Nominell verdi	Min.	Max.	Betegnelse.
-----				
Vekt per rull	37,5			kg
Lengde	10,0	9,90	10,1	m
Bredde	100	99	101	cm
Tykkelse på skiferstrøen	3,7			mm
Overlappsbredde	100	95	105	mm

### 4. Spesifikasjoner på produktet

#### 01 Egenskaper relatert til blandingen

	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelse.
-----				
Total vekt m <sup>2</sup>	3750			g/m <sup>2</sup>
Vekt av armeringen	250			g/m <sup>2</sup>

#### 02 Fysiske egenskaper

	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelse.
-----				
Kuldebøying	-25		-20	°C
Sigemotstand	100	100		°C
Dimensjonsstabilitet	0,0	-0,3	0,3	%

#### 03 Styrke, egenskaper

	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelse.
-----				
Strekstyrke, langs	800	640		N/50mm
Strekstyrke, tvers	750	600		N/50mm
Forlengelse ved brudd, langs	45	20		%
Forlengelse ved brudd, tvers	45	25		%
Vidererivstyrke, langs og tvers	70	70		N
Rivstyrke ved spiker, langs og tvers	250	250		N