

Aquarelle gulv

Produktbeskrivelse:

Aquarelle er bygget opp med et 0,35 mm tykt slitesjikt av transparent PVC uten fyllstoff. Overflaten er preget med en silkematt struktur tilpasset de aktuelle design. Baksiden er kompakt PVC uten armering, noe som gir belegget større formbarhet og dermed enklere montering i våtrom.

Bruksområder:

Aquarelle tilfredsstiller kravene i NS-EN 13553 for gulv i våtrom i bolig.

Produktets slitestyrke, formbarhet og renholdsegenskaper gjør at belegget er velegnet på en rekke bruksområder.

Spesifikasjoner:

| | Målenorm | Resultat | | Målenorm | Resultat |
|-------------------------|----------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Antall design | | 2 | Branntest | IMO 653 (16) | Ikke testet |
| Antall farger | | 12 | Branntest | EN ISO 13501-1 | Klasse B _{fl} s1 |
| Rull-bredde | EN 426 | 200 cm | Lysbestandighet | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Rull-lengde | EN 426 | 15-25 lm | Varmeledningsevne | DIN 52612 | 0,01 m ² k/w |
| Totaltykkelse | EN 428 | 1,5 mm | Trinnlysdemping | ISO 717/2 | - |
| Slitesjikt | EN 429 | 0,35 mm | Kjemikaliebestandig. | EN 423 | GOD |
| Vekt pr. m ² | EN 430 | 2.400 g/m ² | Elektrisk motstand | EN 1081 | ca 10 ¹⁰ Ω |
| Slitasjemotstand | EN 660-1 | Gruppe T | Motst. rullende hjul | EN 425 | OK |
| Dimensj.stabilitet | EN 434 | - | Emisjon / avgassing | EF/ 4 uker | Ikke testet |
| Motstand inntrykk | EN 433 | < 0,10mm | Emisjon / avgassing | EF/ 26 uker | Ikke testet |

Legging:

Aquarelle kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. **Belegget skal endesnues.** Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett - som leveres i tilpassede farger. **OBS! Enkelte kontaktlim typer kan misfarge belegget.**

Renhold:

For renhold brukes nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Belegg i våtrom bør ikke polishbehandles da gulvet kan bli for glatt. Ved valg av lyse farger må renholdet tilpasses. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 27°C, konferer trykksaken "Fakta om vinyl".

Restfuktighet i undergulv før legging:

| Gulvtype | Målemetode | Betong | Målemetode | Sponplate | Trefiberp l. | Kryssfiner | V.fast spon |
|----------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| m/ varme | RF - måling | ≤ 75% | Motstandsmåling | 7% | 7% | 13% | 7% |
| u/ varme | RF - måling | ≤ 85% | Motstandsmåling | 12% | 9% | 15% | 11% |