

Trelim ESS Wood D3, Ute

Bruksområde

- liming av de fleste treslag/trefibermaterialer, både inne og ute, også i fuktige rom
- anbefales til liming av parkett- og laminatgulv (fuktklasse D3)
- egnet til liming av møbler og innredningsdetaljer med krav til god fuktbestandighet

Beskrivelse

Fuktbestandig trelim eller såkalt hvitlim. Vannbasert dispersjon av polyvinylacetat (PVAc).

- meget god fuktbestandighet
- god varmebestandighet

- fuktklasse D3 (ikke vannfast)
- fester godt mot alle treslag
- høy holdfasthet (sterkt)
- kan tynnes med vann (f.eks ved liming av laminat og parkettgulv)
- termoplastisk, egnet for kaldpressing
- tørkende herding, krever sugende underlag
- nesten transparent limfug
- sterkester av ESSVEs trelim

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på essve.no



Spesifikasjon

Applikasjonstemp. u/o (°C)	10/80
Densitet (kg/dm ³)	1,1
Holdbarhet/Lagring (måneder)	Min. 24. Ved godt lukket forpakning ikke over romtemp. kan lagring skje lengre
Fuktklasse	D3 (Se Liminformasjon)
Presstrykk (kg/cm ²)	1-5
Presstid [min.]	5-15. (Harde treslag og fuktig tre krever lengre tid)
Rengjøring	Vann før limet har tørket. Herdet lim oppløses med for eksempel aceton
Temperaturbest. u/o (°C)	-20/70
Forbruk (l/m ²)	1/5-6 ved enkelliming

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Volum	Ant/forp	Ant/pall	Art.typ
23310	44824825	Transparent	250 ml	6	1260	L
23311		Transparent	750 ml			
23312	44912401	Transparent	5 l	1	72	L
23313	44824844	Transparent	25 l	1		L
23314		Transparent	100 l			

