

BYGGRENGJØRING AV SKLIHEMMENDE GULV.

Byggrenngjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 3,5 – 7,0. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, **SKAL DET KUN BRUKES MYK BØRSTE**.
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv.

NB! SKLIHEMMENDE GULV SKAL IKKE BEHANDLES MED POLISH ELLER ANDRE TYPER PLEIEMIDLER.


NB! Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.


RENGJØRINGSANVISNING

GRANIT MULTISAFE

Granit Multisafe er en 2,0 mm homogen vinyl, med små "knotter" som gir belegget den ønskede gangsikre effekt.

Granit Multisafe skal bare brukes i barfotarealer så som bad, dusj og barfotgarderober.

<p>DAGLIG RENGJØRING</p> <p>Rengjøringsmiddel med pH 7,0-8,5 tilsettes vann og benyttes til rengjøring med mopp eller klut.</p> <p>Legg gjerne ut rengjøringsvannet slik at det får en virketid på f.eks. ca. 5 min.</p> <p>Gulvet skylles/spyles der hvor det er sluk, skrubd med børste.</p> <p>Om nødvendig kan det benyttes et kalkfjerningsmiddel tilsatt rengjøringsvannet for å fjerne avleiringer av hudfett og såperester.</p> <p>Ettervask med rent vann.</p>	<p>PERIODISK RENGJØRING</p>  <p>Rengjøring med skuremaskin utføres med myke børster. Rengjøringsvannet tilsettes rengjøringsmidler som nevnt under daglig rengjøring.</p> <p>NB! Skuremaskin påsatt myk børste er det beste å bruke til oppskuring av sklihemmende gulv.</p> <p>DET SKAL ALDRI brukes pads da disse vil flises opp og feste seg i beleggets overflate. Pads ødelegger beleggets sklihemmende egenskaper.</p>
--	--

<p>FLEKKER</p>  <p>Type <i>Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin. Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj. Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem. Blod. Urin.</i></p> <p>NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.</p>	<p>Middel <i>Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. Rødsprit. Whitespirit. Kaldt vann tilsatt salmiakk. Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.</i></p>
--	--

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulositynner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 30° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin og kloroten.