

BYGGRENGJØRING AV VINYL Gulv

Byggrenghjring skal utføres nr hndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjringsspersonale, for å oppnå et optimalt resultat.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjringssvann tilsettes nøytralt rengjringssmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettlssende rengjringssmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjres med grovrengjringssmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å lssne smuss, brukes rd eller hvit pad.
4. Rengjringssvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjringssmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er nå klare til frstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør uføres av byggets faste rengjringsspersonale eller innleid rengjringssbyrå. Se rengjringssanvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold.

Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. Tørrpolering med highspeed påsatt rd- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed påsatt rd- eller naturpad. Spraypolish påføres med lavtrykkssprøyte.
3. Spraypolish kan også legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La tørke før tørrpolering.
4. Velger man å påføre polish i 1-2 strøk må det påregnes senere oppskuringer og fornying av polishhinnen.

Vinyl uten PUR skal polishbehandles.

Bruk metode 4 som startbehandling.

NB! Rengjringssmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.

RENGJØRINGSANVISNING FOR IQ – PRODUKTER. MEGALIT.


Megalit er et 2,0 mm homogent vinylbelegg med Pur forsterket overflate.

Rengjøring i offentlige miljøer varierer fra sted til sted. Derfor må rengjøringsrutinene tilpasses hvert enkelt bygg. Vi vil her gi en generell rengjøringsanvisning, som kan brukes som rettledning.

DAGLIG RENGJØRING

Fukt- eller tørmopping.

Megalit gir gjennom sin PUR- overflate muligheter til kombinasjon av fukt-/og tørmopping. Frekvensene vil variere fra bygg til bygg, alt etter gjeldende rengjøringsrutiner for bygget. På sterkt trafikkerte arealer som inngangspartier, forretninger etc. kan våtmopping benyttes, med derpå ettertørring med tørmopp. Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et rengjøringsmiddel, pH 7,0/8,0.



Maskinelt. På store åpne arealer kan det i den daglige rengjøring benyttes Combimaskin. Bruk rød eller naturpad. Myke børster kan også brukes.



Rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0/8,0.

Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi fete for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.

NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter mottakleverandørens anvisning.

PERIODISK RENGJØRING

Det er ikke nødvendig med bruk av polish på **Megalit**.



Vedlikehold med tørrpolering og spraypolering skal være tilstrekkelig.

Tørrpolering og spraypolering utføres med highspeed maskin påsatt rød – eller naturpad.

NB! Highspeedmaskin skal kun brukes på rene gulv.

Rens/polering utføres med highspeed maskin påsatt rød eller naturpad. Gulvet påføres rengjøringsvann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, med sprayapparat eller spraykanne.

Frekvens for vedlikehold av gulvet er avhengig av de rutiner for rengjøring og vedlikehold som er bestemt for det enkelte bygg.

Vedlikehold av arealer med lyse farger kan kreve oftere vedlikehold, og i spesielle tilfelle være nødvendig med bruk av polish. Brukes polish er det tilstrekkelig med ETT strøk, med påfølgende tørrpolering med highspeed påsatt rød - eller naturpad.

FLEKKER

Type

Kaffe, te, sjokolade, bærssaft, melk, øl, vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj.
Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem.
Blod.
Urin.



Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
White-spirit.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.

INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosestoffer og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 27°C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten.

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.