

BYGGRENGJØRING AV LINOLEUM – XF OVERFLATE.

Byggrensjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet.
Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, brukes rød eller hvit pad.
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10-15 m². Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger. Vær nøye med oppsuging, og la gulvet tørke, om mulig til neste dag før påføring av pleiemidler.
NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir tung å rengjøre.
6. **Anbefalt startbehandling, tørrpolering eller spraypolering.**
 - Tørre rengjøringsmetoder, minimal bruk av vann og kjemikalier.
 - Startbehandling med polish er ikke nødvendig.

Etter tids bruk kan det være nødvendig og vedlikeholde slitasjepartier med spraypolering eller polish.

Brukes polish skal det påføres ETT strøk grunnpolish for linoleum, og 1 – 2 strøk toppolish på slitasjepartier.

For å unngå glansforskjell anbefales tørrpolering med highspeed påsatt rød – eller naturpad , over hele arealet.

Mykvoks kan også brukes på Tarketts linoleum. Vedlikehold med mykvoks utføres på hele arealet.

OBS! Tørketid for linoleum skal være 24 timer før polishbehandling.

NB! Følg rengjøringsmiddel leverandørens anvisning, for bruk av rengjøringsmidler og polish.

Rengjørings – og vedlikeholdsrutiner som er foreskrevet i bygget, skal følges.

RENHOLDSANVISNING

VENETO xf


Linoleum er et gulvmateriale som i hovedsak består av linolje, harpiks, tremel, korkmel, steinmel, og pigmenter.

TARKETTS linoleum er påført XF – overflateforsterkning slik at startbehandling med polish ikke er nødvendig. (Se egen Byggrensjøringsanvisning).

Rengjøring og vedlikehold skal tilpasses de rutiner som er lagt opp i bygget.

DAGLIG RENGJØRING

DAGLIG RENGJØRING utføres med en kombinasjon av tørr- og fuktmopping. Ved behov for bruk av rengjøringsvann skal dette tilsettes et daglig rengjøringsmiddel med pH 7,0/8,0. Våtmopping krever at man ettertørker med en tørr mopp.



MASKINELL RENGJØRING

På store åpne flater kan Combimaskin benyttes. Maskinen påsettes rød- eller naturpad. Rengjøringsvannet tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel pH 7,0/8,0.



RENGJØRINGSMIDLER skal ikke overdoseres da dette medfører klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss.

Rengjøringsmidler med pH over 9,0 skal ikke benyttes da dette vil tørke ut linoleumen. Linoleum tåler ikke bruk av mye vann.

GRØNNSÅPE SKAL IKKE BENYTTES.

Flekktype.

Asfalt, olje, skokrem, sot
Helmerker, kaffe, brus, saft, te, vin, sjokolade, is, fløte etc.
Urin, ekskrementer, oppkast og rust .
Brennemerke av sigarett
Tyggegummi og stearin



PERIODISK RENGJØRING.

Etter utført byggrensjøring, se egen anvisning, er startbehandling med polish ikke nødvendig. Spraypolering og bruk av highspeedmaskin påsatt rød – eller naturpad skal være tilstrekkelig. Frekvens for spraypolering er avhengig av de rutiner som er lagt opp i bygget.

Polishbehandling kan også benyttes etter de rutiner som er lagt opp i bygget.



Slitasjefelter rengjøres og spraypoleres, eller påføres polish. **POLISH STRYKES KUN PÅ SLITASJEPARTIER**, for å unngå oppbygning av polish på ikke slitte partier.

TOTAL OPPSKURING av arealene er normalt ikke nødvendig.

Middel

White spirit, ettervask med rengjøringsvann.
Lunkent vann, nøytralt rengjøringsmiddel.

Slip med smergelpapir. Påfør polish.

Kjølespray. Skrap med bordkniv. (Isbiter kan brukes)

GENERELT.

LINOLEUM er lysømfintlig. På områder som tildekkes vil det normalt bli en fargeendring p.g.a. oksidasjon. Dette forsvinner når gulvet igjen blir utsatt for lys.

UNNGÅ LEGGING AV LINOLEUM I INNGANGSPARTIER E.L., SOM HAR DIREKTE FORBINDELSE MED UTEAREALER OG SOM TILFØRES FUKTIGHET.

BYGGRENGJØRING – SE EGEN ANVISNING.