



Optima

Produktbeskrivelse:

Optima 2,0 mm er en homogen vinylbane og fliser med gjennomgående marmorering. Belegget har derfor den samme høye slitestyrken tvers igjennom. Overflaten er forsterket med PUR for lettere renhold.

Bruksområde:

Optima 2,0 mm er beregnet for offentlig miljø/yrkesbygg der det stilles krav til slitestyrke og mekanisk belastning. Optima tilfredsstiller kravene i NS 3860 og den nye Våtromsnormen.

Spesifikasjoner

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design		1	Branntest	IMO 653 (16)	Ikke testet
Antall farger	1	30	Branntest	NT-Fire 007.	Kl. G
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	15-25 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,011 m ² k/w
Totaltykkelse	EN 428	2,0 mm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw ca 3 dB
Slitesjikt m/PUR	EN 429	2,0 mm	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt pr. m ²	EN 430	2900 g/m ²	Elektrisk motstand	DIN 51953	Ca. 10 ¹⁰ Ω
Slitasjømotstand	EN 660-1	≤ 0,15mm	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	-	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	≈ 25 µg/m ² xh
Motstand inntrykk	EN 433	< 0,10mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	≈ 18 µg/m ² xh

Legging:

Optima kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet.

Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. **Belegget skal endesnes.**

Optima er et meget fleksibelt vinylbelegg og har derfor gode legge – egenskaper, lett å forme i forbindelse med hulkil. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett Sommer - som leveres i tilpassede farger. Se også generell leggeanvisning for vinylbelegg.

Renhold:

For renhold brukes nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Ettersom belegget har PUR overflate, behøver man normalt ikke bruke polish. Ved valg av lyse farger, må renholdet tilpasses. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 30°C, konferer trykksaken « Fakta om vinyl ». Se egen renholdsanvisning for Optima og byggrenngjøringsanvisning for vinyl.

Restfuktighet i undergulv før legging

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	RF - måling	< 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF - måling	< 90%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%



Tarkett Sommer

INNHALDSDEKLARASJON

Gulvmateriale vinyl og linoleum

Leverandør: Tarkett Sommer AS

Produkt: Optima 2,0 mm

Komponenter	Spesifikasjon	vekt %	g/m ²
Bindemiddel	PVC	53	1500
Mykner	DINP	19	540
Stabilisator	Ba-Zn stabilisator** Epoxidert soya bønn olje	<1 <u><1</u> <2	<50
Fyllstoff	Minerale fyllstoff	24	670
Pigmenter brukt i kolleksjonen	Titandioxid Andre pigmenter, se under*	2 <u>< 0,1</u> 2	60
Andre komponenter	Polyuretan **	<1	<20

Øvrig informasjon

*) I tillegg brukes følgende pigmenter for oppnå forskjellige farger:

Farge Index: Publisert av The Society of Dyers and Colourists, Dinhouse, Piccadilly, Bradford, Yorkshire, England.

C.I. Red 144 C.I. Blue 15: 1C.I. Black 7
C.I. Yellow 83 C.I. Green 7 C.I. Violet 23

**) Den eksakte sammensetning angis ikke med hensyn til konkurrenter. Vi formidler kontakt med produsent om ønskelig.

Syror										
Ättiksyra	CH ₃ COOH	Konc.	2 min	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B1	C0	D0	E0	F1*	G0
Kromsyra	CrO ₃	40%	2 min	A5	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A5	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Citronsyra	C ₆ H ₈ O ₇	50%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Saltsyra	HCl	Konc.	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B1	C0	D0	E0	F0	G0
Fluorvätesyra	HF	40%	2 min	A0	B1	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B1	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B1	C2	D2	E5	F1	G0
Fosforsyra	H ₃ PO ₄	Konc.	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B1	C1	D1	E0	F0	G0
Fosforsyra	H ₃ PO ₄	38%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Mjölksyra	C ₃ H ₆ O ₃	Konc.	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Salpetersyra	HNO ₃	Konc.	2 min	A0	B1	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A5	B1	C1	D0	E0	F0	G0
			24 h	A6	B2	C2	D2	E2	F6	G0
Salpetersyra	HNO ₃	30%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A5	B2	C1	D0	E0	F0	G0
Oxalsyra	C ₂ H ₂ O ₄	10%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Svavelsyra	H ₂ SO ₄	Konc.	2 min	A3	B2	C1	D1	E0	F0	G0
			1 h	A3	B2	C1	D3	E1	F5	G0
			24 h	A4	B2	C2	D3	E2	F6	G0
Svavelsyra	H ₂ SO ₄	30%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Lösningsmedel										
Aceton	C ₃ H ₆ O		2 min	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B1	C0	D0	E5	F1*	G0
			24 h	A0	B2	C1	D2	E6	F2	G0
Koltetraklorid	CCl ₄		2 min	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B0	C0	D0	E5	F1*	G0
			24 h	A0	B1	C0	D0	E5	F2*	G0
Kloroform	CHCl ₃		2 min	A0	B2	C2	D1	E5	F0	G0
			1 h	A0	B2	C2	D1	E6	F1*	G0
			24 h	A0	B2	C2	D1	E6	F2*	G0
Dikloretylen	C ₂ H ₂ Cl ₂		2 min	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B0	C0	D0	E5	F0	G0
			24 h	A0	B0	C1	D1	E5	F5	G0
Etanol	C ₂ H ₅ OH		24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Etylacetat	C ₄ H ₈ O ₂		2 min	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B1	C1	D1	E5	F5	G0
			24 h	A0	B1	C1	D1	E5	F6	G0
Etylenglykol	C ₂ H ₆ O ₂		24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Dietyleter	(C ₂ H ₅) ₂ O		2 min	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Formaldehyd	CH ₂ O		24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Metanol	CH ₃ OH		24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Bensin			1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Tetrakloretylen	C ₂ Cl ₄		2 min	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B0	C0	D0	E5	F1*	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F2*	G0

* Svällningen försvinner efter 1-2 dagar

Lösningsmedel, forts.										
Toluen	C ₇ H ₈		2 min	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B0	C0	D0	E5	F2*	G0
			24 h	A0	B1	C1	D0	E5	F2*	G0
Triklöretylen	C ₂ HCl ₃		2 min	A0	B1	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B1	C0	D0	E0	F1*	G0
			24 h	A0	B1	C1	D1	E5	F2*	G0
Lacknafta			2 min	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A0	B0	C0	D0	E5	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E5	F0	G0
Baser										
Ammoniakløsning	NH ₃	25%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Kalciumhydroxid	Ca(OH) ₂	10%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Natriumhydroxid	NaOH	50%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Natriumhydroxid	NaOH	10%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Salter										
Ammoniumkarbonat	(NH ₄) ₂ CO ₃	10%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Ammoniumjærn (III) sulfat	NH ₄ Fe(SO ₄) ₂	10%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Koboltklorid	CoCl ₂	10%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Koppar (II) sulfat	CuSO ₄	10%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Jærn(II) klorid	FeCl ₂	10%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Jærn (III) klorid	FeCl ₃	10%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Kaliumoxalat	K ₂ C ₂ O ₄	10%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Silvernitratt	AgNO ₃	2%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	20%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Natriumtiosulfat	Na ₂ S ₂ O ₃	10%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Natriumsulfitt	Na ₂ SO ₃	10%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Sjukhuskemikalier										
Anilin blå		2,5% i etanol	1 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Betadine hudrengøringsmedel		75mg/ml	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Bromkresol grøn		0,04%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Eosin		1% i etanol	1 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Glutaraldehydløsning		25%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Hematoxylin		5%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Hibitane		0,5%	1 h	A5	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Jod	I ₂	2% i etanol	2 min	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			1 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Jodoform		1% i etanol	1 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Metvrosanilinium		0.1%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A6	B0	C0	D0	E0	F0	G0

* Svällningen forsvinner efter 1-2 dagar

Desinfektions-/rengöringsmedel										
Produkt	Tillv./lev.									
Buraton 10F	Schülke &	1%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-	Mayr	10%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Citrosteril	Fresenius	Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Debisan	Nordex	1 %	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Dialox	Gambro	Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Gevisol	Schülke &	0,5%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-	Mayr	5%	24 h	A5	B1	C1	D0	E0	F0	G0
Incidin Extra	Henkel	0,5%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Incidur	Henkel	0,5%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		3%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Lycetol AF	Schülke &	1%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-	Mayr	5%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Melsept	B Braun	1%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		5%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Perform	Schülke &	0,75%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-	Mayr	2,5%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Sekumatic	Henkel	0,5%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		5%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Sekusept Plus	Henkel	1%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Spitacid	Henkel	Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Terralin neu	Schülke &	1%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-	Mayr	10%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Tiutol KF	B Braun	3%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		Konc.	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Virkon S	Sterisol AB	1%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
”-		2,5%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Diverse kemikalier										
EDTA	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₈	10%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Glycerol			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Väteperoxid	H ₂ O ₂	30%	24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Olivolja			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Fenol	C ₆ H ₆ O	5%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
Natriumhypoklorit	NaOCl	12%	1 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0
			24 h	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0



KEMIKALIEBESTÄNDIGHET

Teckenförklaring

- A0 Ingen förändring i fråga om ljushet och färg
- A1 Något ljusare yta
- A2 Ljusare yta
- A3 Något mörkare yta
- A4 Mörkare yta
- A5 Något missfärgad yta
- A6 Missfärgad yta

- B0 Ingen förändring i fråga om glans eller matthet
- B1 Något mattare yta
- B2 Mattare yta
- B3 Något blankare yta
- B4 Blankare yta

- C0 Ingen förändring i fråga om flammighet el.dyl
- C1 Något flammig(are) eller prickig(are) yta
- C2 Flammig(are) eller prickig(are) yta

- D0 Ingen förändring i fråga om ytjämnhet
- D1 Något ojämn(are) eller porig(are) yta
- D2 Ojämn(are) eller porig(are)yta
- D3 Finsprickig eller krackelerad yta
- D4 Sprickig eller söndersprucken yta

- E0 Ingen försprödning, klibbighet eller uppmjukning
- E1 Något sprödare yta
- E2 Sprödare yta
- E3 Något klibbig yta
- E4 Klibbig yta
- E5 Något uppmjukad
- E6 Uppmjukad

- F0 Ingen förändring i fråga om storlek och planhet
- F1 Någon svällning
- F2 Svällning
- F3 Någon krympning
- F4 Krympning
- F5 Någon buktning
- F6 Buktning eller skevning

- G0 Ingen uppspaltning
- G1 Spaltning i två eller flera skikt

- H Andra förändringar värda att noteras (anges med klartext)



Tarkett Sommer

BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV

Byggrensjøring skal utføres når h ndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utf rt av profesjonelt rengj ringspersonale, for   oppn  et optimalt resultat.

Tarkett Sommer vil generelt anbefale f lgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. St vsug med industrist vsuger.
3. Rengj ringsvann tilsettes n ytralt rengj ringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettl sende rengj ringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengj res med grovrengj ringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for   l sne smuss, brukes r d eller hvit pad.
4. Rengj ringsvann legges ut med lavtrykksspr yte p  sm  arealer, 10 - 15 m². Rengj r med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomf rt rengj ring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig   skylle for   f  bort fint smuss, slik som sementst v og gipsplatest v. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengj ringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig   behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er n  klare til f rstegangsbehandling. Behandling av gulvene b r utf res av byggets faste rengj ringspersonale eller innleid rengj ringsbyr . Se rengj ringsavvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold.

Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. T rrpolering med highspeed p satt r d- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed p satt r d- eller naturpad. Spraypolish p f res med sprayapparat montert p  maskin eller lavtrykksspr yte.
3. Spraypolish kan ogs  legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La t rke f r t rrpolering.
4. Velger man   p f re polish i 1-2 str k m  det p regnes senere oppskuringer og fornying av polishinnen.
Vinyl uten PUR skal polishbehandles. Bruk metode 4 som startbehandling.

NB! Rengj ringsmiddel skal doseres etter middelleverand rens anvisning.






RENGJØRINGSANVISNING

OPTIMA

Optima er et 2,0 mm homogent vinylbelegg med 3-dimensjonalt mønster. Overflaten er behandlet med polyuretan (PUR). Optima tilfredsstillende myndighetenes krav til vanntett belegg i våte rom etter NS 3860.

RENGJØRING

Rengjøring i offentlige miljøer varierer fra sted til sted. Derfor må rengjøringsrutinene tilpasses hvert enkelt bygg. Vi vil her gi en generell rengjøringsanvisning, som kan brukes som rettleiding.

<p>DAGLIG RENGJØRING</p> <p>Fukt- eller tørrmopping. Optima gir gjennom sin PUR- overflate muligheter til kombinasjon av fukt- og tørrmopping. Frekvensene vil variere fra bygg til bygg, alt etter gjeldende rengjøringsrutiner for bygget. På sterkt trafikkerte arealer som inngangspartier, forretninger etc. kan våtmopping benyttes, med derpå ettertørring med tørrmopp. Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et rengjøringsmiddel, pH 7,0/8,0.</p>  <p>Maskinelt. På store åpne arealer kan det i den daglige rengjøring benyttes Combimaskin. Bruk rød eller naturpad. Myke børster kan også brukes. Rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0/8,0.</p>  <p>Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende. NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter middelleverandørens anvisning.</p>	<p>PERIODISK RENGJØRING</p> <p>Periodisk rengjøring i form av oppskuring og påføring av polish, skal normalt ikke være nødvendig på Optima. Behandling med spraypolish og highspeed maskin skal være tilstrekkelig.</p>  <p>Tørrpolering utføres med highspeed maskin påsatt rød eller naturpad. I kombinasjon med hvit nylonpad kan spraypolish brukes for å gi gulvet mer glans. Rens/polering med highspeed maskin utføres med rød eller naturpad. Gulvet påføres rengjøringsvann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, med sprayapparat eller spraykanne. Frekvens for tørrpolering og rens/polering etter behov.</p> <p>NB! Før bruk av highspeed maskin skal gulvene rengjøres. Før behandling av gulv med varmekabel, skal kablene være utkoblet i 2 - 3 døgn. Etter utført behandling skal kablene først slås på etter minimum 1 døgn. Dette for å unngå krakelering av polish-/pleiemiddel. Ved bruk av lyse farger i sterkt trafikkerte arealer kan polishbehandling være nødvendig. Arbeidet utføres som følger:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Grundig oppskuring med maskin. Vann tilsatt oppskurings- middel.2. Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent vann.3. Gulvene skal være tørre før polishbehandlingen.4. Påfør 2-3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert strøk.5. Ved reetablering og flekkboning, unngå påføring av polish på ikke-slitte arealer. 
<p>FLEKKER</p> <p>Type Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin. Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj. Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem. Blod. Urin. NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.</p> 	<p>Middel Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. Rødsprit. White-spirit. Kaldt vann tilsatt salmiakk. Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.</p>

INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosefjerner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 30° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin og kloroten.

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.



Tarkett Sommer

LEGGING AV VINYL

FØR LEGGING

Vinylbelegg på rull skal lagres stående. Før legging, påse at rommet og gulvet har høy nok temperatur, (min. 16°C) både med tanke på lim og belegg. Kontroller også at gulvet er tørt, plant, rent og stabilt. Sjekk alltid at du har mottatt riktig belegg i forhold til det du har bestilt, samt at det ikke er skade på rullene. Sorter rullene etter produksjonsnummer og rullnummer. Om mulig, legg rullene i stigende rekkefølge. Som håndverker er det ditt ansvar å sjekke dette før legging.

I produktdatabladene finner du hvilke typer belegg som skal endesnes, om det skal sveises med tråd eller sveisevæske.

LEGGING/ LIMING

- Lengdene grovkappes og legges med overlapp i skjøten for gjennomskjæring eller kantskjæring.
- Dette gjøres da det alltid er fare for at kantene kan være skadet.
- Er kantene perfekte kan det legges kant i kant. Gjelder ikke parkett- og flisemønster.
- Kantene bør i så fall sjekkes. Skjøtene skal være tette.
- Det skal brukes lim for belegg med PVC- bakside.
- Limpåføring utføres med tannet limsparkel.
- Ved bruk av kontaktlim; vær oppmerksom på at noen typer kan misfarge vinyl.
- Følg limfabrikantens anbefaling vedr. lim mengde og tørketid før montering.

SVEISING

- Fresing av spor til sveisetråd:
- **Homogene belegg** freses ned i 2/3 av beleggets tykkelse.
- **Heterogene belegg** freses maks. ned i 1/3 av beleggets tykkelse. **Juster fresen.**
- Ved varmsveising med tråd brukes hurtigsveisemunestykke med 1-2 mm åpning.
- På belegg med skum er det viktig at det ikke freses så dypt at du kommer ned i skummet
- Overflaten på tråden skal smelte, men belegget skal ikke svi. **Juster varme.**
- Tråden avkjøles i minst 4-5 min, før førstegangs skjæring med førejern.
- Andre gang skjæring utføres uten førejern.

GULVBELEGG MED PUR I VÅTROM

Sveisetråd har dårlig vedheft mot PUR. Derfor skal det skjæres/ freses spor for sveisetråd. Velger man å skjøte loddrett i innvendige hjørner, skal PUR overflaten skrapes av før sveising.