

Produktblad

Devil's Glue



Parafon Devil's Glue är ett lim för montage av ljudabsorberande akustikundertak av mineralull.

Limmet har mycket bra vidhäftning och är avsett för inomhusbruk på ytor som gips, betong, cellbetong, fiberbetong, gipsskivor, trämaterial (t.ex. spånskivor) och styvskum av polyuretan.

Rekommenderas inte för utrymmen som är konstant våta eller har permanent hög luftfuktighet.

Bruksanvisning

Förberedelser

Se till att appliceringsytorna är rena och fria från damm, fett eller olja. Ytorna bör inte vara fuktiga.

Produkten torkar genom vattenavdunstning, så ytan måste vara porös för att säkerställa en bra vidhäftning, men den får inte vara vattenlöslig.

Montering

- Dosera Devil's Glue direkt från hinken med en tandad spackelspade (8-10 mm mellanrum och djup).
- Påför limmet fläckvis (ca. 10x10 cm stora) jämnt fördelade på baksidan av akustikskivan.
- Fixera skivan varsamt men ordentligt med en lätt vridning för att säkerställa vidhäftning och skjut den sedan på plats.
- Ta bort ev. lim från ytan omedelbart med en fuktig svamp.
- Se till att montera plattan inom 10 minuter efter att limmet har applicerats. Extra stöd för plattan behövs normalt inte.

Förbrukning: 0,2-0,4 l / m²

Om underlaget är mycket ojämnt eller tunga skivor monteras kan ytterligare lim och fixeringsstöd krävas.

Förvaring

- Öppnad förpackning förvaras i svalt, torrt utrymme avskilt från heta ytor, öppna lågor och gnistor.
- Limmet innehåller vatten och får därför inte utsättas för köldgrader så att det riskerar att frysa.
- Återförslut locket noggrant efter användning, öppnad förpackningen bör förbrukas inom kort.

Säkerhetsdatablad

Läs Säkerhetsdatabladet innan du använder Parafon Devil's Glue.



Tekniska data

Densitet	ca. 1,30 g/cm ³
Värmebeständighet	-20°C upp till +70°C
Öppentid	ca. 15 min
Appliceringstemperatur	+10°C upp till +40°C
Initial vidhäftning	24 - 28 g/cm ³
Hållbarhet	18 månader (öppnad förpackning)
Torktid	24 timmar