

Rockwool Brannfugemasse Akryl og Silikon



Produktbeskrivelse Akryl

Conlit Brannfugemasse Akryl er en vannbasert fugemasse på dispersjonsbasis. Fugemassen herder og krymper noe under uttørring (ca. 15%).

Anvendelse

Conlit Brannfugemasse Akryl benyttes til tetting av gjennomføringer for kabler, rør og ventilasjonskanaler i brannklassifiserte konstruksjoner. Benyttes også til tetting av horisontale og vertikale fuger i og mellom brannklassifiserte konstruksjoner. Produktet kan overmales.

Brann

Godkjenningssomfang og dimensjonering er gitt i monteringsanvisning 9.01.

Emballasje

Produktet leveres i plastpatron à 300 ml og plastpølse à 600 ml.

Påføring

Massen påføres med hånd eller trykksprøyte. Fugemassen må glattes med trepinne eller fugeskje innen 7 minutter. Utførelse i henhold til monteringsanvisning 9.01.

Tekniske spesifikasjoner

Basis: Dispersjon

Spesifikk vekt: 1,38 kg/liter

Tørrestoff: 80,5%

Skinndannelsestid: Ca. 7 minutter
20°C / 60% RF

Klebefri: <1 time 20°C / 60% RF

Farge: Grå

Lagringstid: 12 måneder uåpnet

Fukt: Tåler ikke fukt

Frost: Tåler ikke frost

Anvendelsestemperatur: - 20°C til
+ 80°C (konstant påvirkning)

Helse og miljø

Produktet avgir ingen giftige gasser under brann og inneholder ingen løsemidler.

Produktbeskrivelse Silikon

Conlit Brannfugemasse Silikon er en brannhemmende fugemasse basert på et nøytralt silikonsystem. Fugemassen herder ved luftfuktighet og har tilnærmet ingen krymping under herding.

Anvendelse

Conlit Brannfugemasse Silikon benyttes til tetting av horisontale og vertikale fuger i og mellom brannklassifiserte konstruksjoner. Benyttes også til tetting av rørgjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner.

Brann

Godkjenningssomfang og dimensjonering er gitt i monteringsanvisning 9.02.

Emballasje

Produktet leveres i plastpatron à 300 ml.

Påføring

Massen påføres med hånd eller trykksprøyte. Fugemassen må glattes med trepinne eller fugeskje innen 15 minutter. Utførelse i henhold til monteringsanvisning 9.02.

Tekniske spesifikasjoner

Basis: Nøytralt silikonsystem

Spesifikk vekt: 1,3 kg/liter

Shore A: 30

Skinndannelsestid: Ca. 15 minutter
20°C / 50% RF

Klebefri: <30 minutter 20°C / 50% RF

Farge: Hvit

Lagringstid: 9 måneder uåpnet

Fukt: Tåler fukt

Frost: Tåler frost

Anvendelsestemperatur: - 40°C til
+ 100°C (konstant påvirkning)

Helse og miljø

Produktet avgir ingen giftige gasser under brann og inneholder ingen organiske løsemidler.

ROCKWOOL®
BRANNSIKKER ISOLASJON

A/S Rockwool P.b. 4215 Nydalen, 0401 Oslo Telefon 22 02 40 00 Telefax 22 15 91 78 www.rockwool.no

Kundeservice: Telefon 22 02 40 50 Fax grønn linje 800 30 151 ordre@rockwool.no