



ACRYLIC PRO

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

1-komponent, vannbasert akrylfugemasse. Hurtigtørkende, pirkesikker og overmalbar. Misfarger ikke omgivende materialer. Gruppe 556 iflg. Hus AMA 83

BRUKSOMRÅDE

For tetting av fuger i betong, tre, sten, tegl, gips mm. Sprekker rundt vinduer og dører, og mellom karm og vegg. Kan brukes både inne og ute (påføring ute må ikke skje i kaldt og fuktig vær). Bak taklister og sokkellister for å forhindre trekk. Rundt ventiler og rørgjennomføringer. Ved montering av gipsplater for å oppnå en lydisolerende effekt.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Påse at flatene er tørre og rene. Svake flater forsterkes med 1 del masse blandet med 2 deler vann. Ved behov bunnfylles fugen med godkjent bunnmaterialer, f.eks. Bostik Botningslist. Fugebredden bør være minst 10 mm. og max 25 mm. Fugedybden bør være halvparten av bredden, dog minst 6 mm. 2. Påfør med fugesprøyte. Fugemassen skal ikke påføres på en slik måte at den hefter til bakenforliggende materialer. Dette kan i såfall forhindre fugestrengen å følge med i fugens bevegelse. Glatt til med sparkel eller fuktet svamp umiddelbart etter påføring, i det massen meget raskt skinndanner på overflaten.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Materialtype:	1-komponent akryldispersjon
Konsistens:	Myk, smidig masse.
Herdssystem - måte:	Fordampning av vann.
Egenvekt:	Ca. 1,7 kg/liter
Tørrstoffinnhold:	Ca 87 ± 1%
Arbeidstemperatur:	Over +5°C
Løsningsmiddel:	Vann
Brannfarlig:	Nei
Lagring:	1 år i ubrutt forpakning ved +10 til +20o
Forpakning:	0,3 ltrplastpatron og 0,6 ltr. plastp
Egenskaper etter påføring:	
Aldringsbestandighet:	Meget god mot ozon og UV-lys
Overmalbar:	Ja, med de aller fleste malinger, beiser og lakker.
Klebefri overflate:	Ved + 20°C: Innendørs 30 min
Utendørs:	Regnsikker etter 60 min
Tørking:	ca. 3 døgn(5x5 mm) ved +25°C og 60 % RF.
Hardhet :	40-45o Shore A
Bevegelsesopptagelse:	± 15 % av opprinnelig fugebredde
Temperaturbestandighet:	-30°C til + 70°C

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

