

Supertäck 5

Helmatt högtäckande färg för tak och väggar inomhus.



Produktbeskrivning

| | |
|-----------------------|---|
| Appliceringsområde | Tak och väggar inomhus |
| Materialegenskaper | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hög täckkraft ■ Finns i Nespri-variant för dammfri sprutmålning |
| Förpackningsstorlekar | 1 liter 3 liter 10 liter |
| Kulörer | Vit S0500-N Varmvit S0502-Y Ingår i brytssystem |
| Glans | 4-5, helmatt |
| Förvaring | Frostfritt |
| Teknisk data | Bindemedel: Sampolymerlatex |
| Notering | VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC. Märkt med Ecolabel. |

Användning

| | |
|----------------|---|
| Ytförberedelse | <p>Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.</p> <p>Särskilt lämplig för väggar där en helmatt yta eftersträvas med bibehållen god tvättbarhet.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.</p> <p>Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.</p> <p>Där två strykningar krävs kan första strykningen utföras med Supertäck Grund.</p> <p>Supertäck 5 Nespri-varianten används tillsammans med Caparol Nespray-spruta för dammfri sprutning.</p> <p>Appliceras två gånger på nya ytor.</p> |
|----------------|---|



| | |
|--------------------------|---|
| Förtunning | Vatten |
| Förbrukning | 6-8 m ² /liter |
| Applikationsförhållanden | Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. |
| Torktid | Arbetstemperatur min. +8°C Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%) |
| Verktyg | Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,017-0,025 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten För Supertäck 5 Nespri gäller följande inställningar: Rekommenderade sprutinställningar för Nespray-spruta: Munstycke: 2x0,017-0,019 inch Spruttryck: Enligt anvisning Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten |
| Rengöring av verktyg | Vatten |
| Anm | Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. |

Råd

| | |
|-------------------------|--|
| Rengöring och underhåll | Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. |
| Bortskaffande | Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation. |

Teknisk information · utgåva: november 2014

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.