



# Granit

## Produktbeskrivelse:

Granit 2,0 mm er en homogen vinylbane og fliser med gjennomgående marmorering. Belegget har derfor den samme høye slitestyrken tvers igjennom. Belegget har et mønster som ikke er retningsbestemt. Mønsteret gir gulvet et spennende utseende, som samtidig er praktisk i bruk. Overflaten er forsterket med PUR for lettere renhold. Granit finnes også med skum & folie , antistatisk versjon og som gangsikkert våtromsgulv.

## Bruksområde:

Granit 2,0 mm er beregnet for offentlig miljø/yrkesbygg der det stilles store krav til slitestyrke og mekanisk belastning. Granit tilfredsstillter kravene i NS 3860 og den nye Våtromsnormen.

## Spesifikasjoner

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design		2	Branntest	IMO 653 (16)	OK til 15.02.2006
Antall farger		24	Branntest	NT-Fire 007.	Kl. G
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	25 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,011 m <sup>2</sup> k/w
Totaltykkelse	EN 428	2,0 mm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw ca 3 dB
Slitesjikt m/ PUR	EN 429	2,0 mm	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt pr. m <sup>2</sup>	EN 430	3,0 kg/m <sup>2</sup>	Elektrisk motstand	DIN 51953	ca 10 <sup>10</sup> Ω
Slitasjemotstand	EN 660-1	≤ 0,15mm	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	-	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	≈ 16 µg/m <sup>2</sup> xh
Motstand inntrykk	EN 433	<0,10 mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	< 10 µg/m <sup>2</sup> xh

## Legging:

Granit kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. **Belegget skal endesnues.** Granit er et meget fleksibelt vinylbelegg og har derfor gode legge – egenskaper, lett å forme i forbindelse med hulkil. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett Sommer - som leveres i tilpassede farger. Se også generell leggeanvisning for vinylbelegg.

## Renhold:

For renhold brukes nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Ettersom belegget har PUR overflate, behøver man normalt ikke bruke polish. Ved valg av lyse farger, må renholdet tilpasses. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 30°C, konferer trykksaken « Fakta om vinyl ». Se egen renholdsanvisning for Granit og byggrensjøringsanvisning for vinyl.

## Restfuktighet i undergulv før legging

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	<b>RF - måling</b>	< 75%	<b>Motstandsmåling</b>	7%	7%	13%	7%
u/ varme	<b>RF - måling</b>	< 90%	<b>Motstandsmåling</b>	12%	9%	15%	11%



**Tarkett Sommer**

## INNHALDSDEKLARASJON

Gulvmateriale vinyl og linoleum

Leverandør: Tarkett Sommer AS

Produkt: Granit 2,0 mm

Komponenter	Spesifikasjon	vekt %	g/m <sup>2</sup>
Bindemiddel	PVC	47	1440
Mykner	DINP	17	530
Stabilisator	Ba-Zn stabilisator** Epoxidert soya bønn olje	<1 <u>&lt;1</u> <2	<40
Fyllstoff	Minerale fyllstoff	32	990
Pigmenter brukt i kolleksjonen	Titandioxid Andre pigmenter, se under*	2 <u>≤ 0,1</u> 2	60
Andre komponenter	Polyuretan **	<1	<30

### Øvrig informasjon

\*) I tillegg brukes følgende pigmenter for oppnå forskjellige farger:

**Farge Index:** Publisert av The Society of Dyers and Colourists, Dinhouse, Piccadilly, Bradford, Yorkshire, England.

C.I. Red 144      C.I. Blue 15: 1      C.I. Black 7  
C.I. Yellow 83      C.I. Green 7      C.I. Violet 23

\*\*) Den eksakte sammensetning angis ikke med hensyn til konkurrenter. Vi formidler kontakt med produsent om ønskelig.